

贴膜用底漆涂料(水性)



本品采用附着性优异的特殊乳液树脂和颜料作为主剂，可应用于各种基材表面，是一种多用途水性底漆涂料。因此本涂料不仅可用于油版纸，还可用于现有的油性搪瓷或者天然漆旧涂层等各种基材表面，是一种附着力优异的多用途高品质水性底漆。

用途	墙体、房门、molding用贴膜纸(版纸)修复 混凝土、水泥砂浆、石膏板等碱性基材表面 已涂装的钢材、内部木材、搪瓷/天然漆旧涂膜修复
----	---

产品特性

油漆型	特殊丙烯酸乳液水性内部用 / 底漆			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	40~60 分	20~40 分	10~20 分
	硬化干燥	3~4 时间	2~3 时间	1~2 时间
	可重新涂装时间（最少）		2 时间	
稀释剂	自来水(稀释率：最大10%，容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 1.47	固体容积比	约 38%	
理论涂布量	10~13㎡/ℓ/1次	干涂膜厚度	30μm (推荐1次涂装)	
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气2小时以上	颜色	白色	
光泽	无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

各种用途	可附着于各种基材表面的多用途水性底漆。
优越的涂膜属性	附着性、耐水性、耐碱性、耐久性优异。
环保性优异	LOW VOC、有害重金属FREE与涂装过程中几乎不会产生异味的环保水性涂料。

使用方法

表面处理	1. 由于Crayon、彩色铅笔等儿童乱涂和手摸痕迹被沾污时，利用中性洗涤剂稀释液和软布清除污染物后擦拭表面即可。 2. 发霉部位利用Lax或者除霉剂清除霉菌后，用抹布等清洗擦拭，必须待完全干燥后方可进行涂装。 3. 贴膜纸与存在旧涂膜时，为增加粘附性，用砂纸打磨后清洁后进行涂装。 4. 在混凝土与普通水性旧涂膜上进行过涂装时，与一般水性漆表面处理方式相同。
涂装方法	1. 利用刷子或者滚筒按照上述规格沿一定方向均匀地进行薄涂装。 必要时用自来水适当稀释后进行涂装，请不要涂装过厚。 2. 用滚筒涂装时，请采用滚筒绒毛较短的油性漆滚筒。