

PREMIUM PAINT INSPIRED BY PANTONE INTERIOR



PANTONE PREMIUM INTERIOR PAINT是一种可呈现**PANTONE COLOR**的涂料，几乎不含挥发性有机化合物和有害重金属。另外本品还可形成致密涂层，洗涤性优异，可用湿抹布进行擦拭，涂装后外观比普通水性漆更加清洁柔和，是一种高级内部用漆。本品几乎不会产生异味，防霉变性能卓越，适合用于医院、学校建筑、商厦与办公室等人员往来频繁的地方及家庭住宅。

用途	混凝土、水泥砂浆、石膏板等碱性基材表面 内部顶棚和墙体涂装处理用
----	-------------------------------------

产品特性

油漆型	100%丙烯酸乳液水性外部用 / 面漆			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	40 分	30 分	20 分
	固化干燥	1.5 时间	1 时间	30 分
	可重新涂装时间（最少）	6 时间	4 时间	2 时间
稀释剂	自来水（稀释率：最大10%，容积比）		涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
区分	光泽 (60°)	固体容积比	理论涂布量 (白色为准)	
无光 (FLAT)	3 以下	约 41%	5~7㎡/ℓ/2次	
半消光 (Egg-Shell)	10~15	约 35%	5~6㎡/ℓ/2次	
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气4小时以上		颜色	白色、其他颜色
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

演绎华丽的颜色	可演绎各种华丽的颜色（PANTONE公司的大韩民国公式用漆）
优越的涂膜属性	涂膜结构致密，耐污染性与防涂写性能优异，干燥迅速，涂装后可立即使用
环保性优异	LOW VOC、有害重金属FREE，APEO(一种环境荷尔蒙)FREE与涂装过程中几乎不存在异味的环保水性涂料。

使用方法

表面处理	1. 基材必须充分养生。（20℃标准，养生30日以上） 2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。 3. 基材合理pH值必须为9以下，含水率6%以下。 4. 基材面的夹缝或者沟槽用外部用水性腻子填充，进行表面处理后进行涂装。
涂装方法	1. 底漆 ① 表面处理结束后，需要渗透性密封剂DNX-4001时，最多按100%以内比率用水稀释，然后用滚筒或者刷子按15μm左右厚度进行1次涂装。 ② 基材面吸水严重部位需补充一次涂装。 2. 面漆 ① 底漆涂装后在20℃条件下，至少经过3小时以上后，用刷子、滚筒或者采用喷涂方式将本涂料按干燥涂膜60μm左右标准涂装2次。 ② 必要时1次涂装时最高10%，2次涂装时最高5%比率用水进行稀释涂装。 ③ 进行2次面漆涂装时，重新涂装间隔第1次面漆涂装后，20℃条件下，至少经过4小时以上。