

PREMIUM PAINT INSPIRED BY PANTONE EXTERIOR



PANTONE PREMIUM EXTERIOR PAINT是一种可呈现PANTONE COLOR的涂料，几乎不含挥发性有机化合物和有害重金属。另外本品还可形成致密涂层，仅采用耐候性优异的颜料，可长久保持清洁外观不变色，涂装后外观比一般水性漆更加柔和，是一种具备防霉变与苔藓功能的顶级外部用水性漆。

用途

混凝土、水泥砂浆、石膏板等碱性基材表面
外部顶棚和墙体涂装处理用

产品特性

油漆型	100%丙烯酸乳液水性外部用 / 面漆			
干燥时间	区分	5°C	20°C	30°C
	触干	40 分	30 分	20 分
	固化干燥	1.5 时间	1 时间	30 分
	可重新涂装时间 (最少)	6 时间	4 时间	2 时间
稀释剂	自来水 (稀释率: 最大10%, 容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
区分	光泽 (60°)	固体容积比	理论涂布量 (白色为准)	
无光 (FLAT)	3 以下	约 41%	5~7m ² /ℓ/2次	
半消光 (Egg-Shell)	10~15	约 35%	5~6m ² /ℓ/2次	
重新涂装间隔	20°C, 需充分通风换气4小时以上	颜色	白色、其他颜色	
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

演绎华丽的颜色	可演绎各种华丽的颜色 (PANTONE公司的大韩民国公式用漆)
优越的涂膜属性	涂膜结构致密, 采用100%丙烯酸树脂制成的高耐候性水性涂料, 防霉变与苔藓
环保性优异	LOW VOC、有害重金属FREE, APEO(一种环境荷尔蒙)FREE与涂装过程中几乎不存在异味的环保水性涂料。

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">1. 基材必须充分养生。(20°C标准, 养生30日以上)2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。3. 基材合理pH值必须为9以下, 含水率6%以下。4. 基材面的夹缝或者沟槽用外部水性腻子填充, 进行表面处理后进行涂装。
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">1. 底漆<ol style="list-style-type: none">① 表面处理结束后, 需要渗透性密封剂DNX-4001时, 最多按100%以内比率用水稀释, 然后用滚筒或者刷子按15μm左右厚度进行1次涂装。② 基材面吸水严重部位需补充一次涂装。2. 面漆<ol style="list-style-type: none">① 底漆涂装后在20°C条件下, 至少经过3小时以上后, 用刷子、滚筒或者采用喷涂方式将本涂料按干燥涂膜60μm左右标准涂装2次。② 必要时1次涂装时最高10%, 2次涂装时最高5%比率用水进行稀释涂装。③ 进行2次面漆涂装时, 重新涂装间隔第1次面漆涂装后, 20°C条件下, 至少经过4小时以上。