

DNH-600F

耐热 600℃ 面漆(硅胶树脂)



本涂料为采用纯硅胶树脂配比制成的涂料，是一种可耐受**600℃**金属表面高温的耐热面漆涂料。耐热性、附着性、耐弯曲性与耐油性优异，被广泛用作要求耐热性的锅炉及其他建筑物等新涂装或者修复用漆。

用途

锅炉、发动机、烟筒、暖气片（超耐久型重防腐用）

产品特性

油漆型	硅胶树脂			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	40 分	20 分	10 分
	硬化干燥	4 时间	2 时间	1 时间
	可进行后续涂装所需时间（最少）	10 时间	5 时间	3 时间
稀释剂	DR-630	稀释率	▷用刷子、滚筒进行涂装时：5% 以下 ▷进行气动喷涂、喷涂时：5% 以下	
比重	约 1.06			
理论涂布量	14.5 m ² /ℓ (1回 - 20μm)	固体容积比	约 29±1%	
颜色	银粉色，黑色	干涂膜厚度	20μm	
光泽	银粉色 - Metallic Gloss	燃点	最少 27℃	
	黑色 - 无光	储存时间	12 个月(阴冷干燥通风处)	

使用方法

表面处理	1. 请完全清除被涂面的氧化皮、油分、水分、沙子、灰尘及其他异物。 2. 请充分干燥被涂面。 3. 底漆涂装后请用打磨机清除生锈部位等，用本涂料进行部分涂装后再进行正式涂装。
涂装方法	1. 刷子、滚筒、无气喷涂涂装中任选其一即可。 - 用过的涂装工具请立即采用专用稀释剂清洗后保管。
预涂装与后续涂装	1. 预涂装：DNH-600P 耐热 600℃ 底漆(硅胶树脂)
备注	1. 干燥涂膜过厚时，极易剥离，敬请注意 2. 本涂料在常温下无法完全干燥，必须在约200℃条件下至少加热1小时以放，可形成完全硬化的涂膜。