

DHDC-9500

防静电用丙烯酸胺面漆



本品为用于要求防静电性能，即要求高清洁环境的半导体生产与组装工厂，电脑室、广播器材室、手术室、电子配件工厂等精密工业PVC表面涂装的特殊功能用漆。特别是耐磨损性、附着性、耐化学药品性等优异，适合用作新涂装与修复用漆。

用途

需要抗静电效果的PVC基材

产品特性

油漆型	丙烯酸胺树脂 / 面漆			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	20 分	10 分	50 分
	硬化干燥	1 时间	30 分	20 分
	可进行后续涂装所需时间 (最少)	3 时间	2 时间	1 时间
稀释剂	DR-9500	稀释率	▷用刷子、滚筒进行涂装时：5% 以下 ▷进行无气喷涂、喷涂时：10% 以下	
比重	约 1.08			
理论涂布量	19 m ² /ℓ (1回 - 10μm)	固体容积比	约 19±1%	
颜色	白色，其他颜色(限制的)	干涂膜厚度	10μm	
光泽	半光以下	燃点	最少 24℃	
		储存时间	12 个月(阴冷干燥通风处)	

使用方法

表面处理	1. 请完全清除被涂面的氧化皮、油分、水分、沙子、灰尘及其他异物。 2. 请充分干燥被涂面。 3. 底漆涂装后请用打磨机清除生锈部位等，用本涂料进行部分涂装后再进行正式涂装。
涂装方法	1. 刷子、滚筒、无气喷涂涂装中任选其一即可。 2. 进行无气喷涂时： - 喷管口径：0.015"~0.019" - 喷射压力：2500 P.S.I 以上(176kg/cm ²) - 用过的涂装工具请立即采用专用稀释剂清洗后保管。
备注	1. 涂装完成后在20℃条件下干燥15日后可完全发挥性能。 2. 为了获得理想的阻抗值最好采用无气喷涂方式。 3. 利用刷子、滚筒进行施工时可能会导致阻抗值不均匀或者异色现象。 4. 经混凝土补强剂处理的表面请事先确认附着性后再进行涂装。 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上再进行涂装。 5. 本品具有热可塑性，容易软化，在高温（60℃）条件下容易分解。