

PREMIUM WOOD&METAL PAINT

INSPIRED BY PANTONE



本品采用聚氨酯和天然油作为主剂，是用于内外部合成钢材与木材的专用涂料，在钢材与铝合金表面附着力优异，对于木材表面渗透力优异，是一种水性聚氨酯醇酸树脂涂料。特别是本品涂层柔软坚韧，耐水性优异，在外部裸露环境中也可长时间保持产品属性。

用途

儿童游乐场钢材部位与外部木材
要求水性涂料、耐水性以及耐刮擦的木材与钢材部位

产品特性

油漆型	聚氨酯醇酸树脂乳液内外部 / 面漆			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	2 时间	1 时间	40 分
	硬化干燥	6 时间	3 时间	2 时间
	可重新涂装时间（最少）	8 时间	4 时间	3 时间
稀 释 剂	推荐不稀释, 必要时采用自来水 (稀释率：最大10%，容积比)		涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比 重	约 1.26 (白色为准)		固体容积比	约 38.5% (暗绿色为准)
理论涂布量	5~7㎡/ℓ/2次		干涂膜厚度	60μm (推荐2次涂装)
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气4小时以上		颜 色	白色、其他颜色
光 泽	半光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

各种用途	木材与钢材面漆材料
优异的抗菌性	附着性、耐水性、耐洗涤性、柔软性等耐久性优异，形成防水性涂膜。
优越的环保性	LOW VOC 环保水性涂料

使用方法

表面处理	- 由于Crayon、彩色铅笔等儿童乱涂和手摸痕迹被沾污时，利用中性洗涤剂稀释液和软布清除污染物，请完全清旧涂膜后再进行涂装。 - 发霉部位利用Lax或者除霉剂清除霉菌后，用抹布等清洗擦拭，必须待完全干燥后方可进行涂装。 - 存在旧涂膜时，为增加粘附性，用砂纸打磨后清洁后进行涂装。
	- 底漆 ① 本品可用于涂装经过适当表面处理的钢材或者铝材， 为了达到完美的防锈效果，需要采用适当的油性醇酸树脂与环氧防锈底漆涂装。 ② 木材表面仅限在进行水性籽粒灌浆施工时可使用水性SURFACER进行涂装。

涂装方法

2. 面漆

- ① 确认底漆重新涂装时间后，用刷子、滚筒或者采用喷涂方式按干燥涂膜 $60\mu\text{m}$ 标准涂装2次。
- ② 采用刷子与滚筒进行施工时，推荐原液涂装，但必要时可用水稀释至10%以内。
- ③ 进行2次面漆涂装时，重新涂装间隔第1次面漆涂装后，20℃条件下，至少经过4小时以上。

NOROO 노루페인트