

NEVER SLIP



本品为**POLYMER WAX**型产品，不同于普通硅砂，在涂料中混合使用时均匀分布于涂料之中，便于使用。另外，相比此前作为防滑材料使用的硅砂，本品还可采用滚筒进行涂装，涂层均匀，采用与涂料间附着力优异的物质，是一种轻步行用防滑材料。

用途	防滑用添加剂		
产品特性			
稀释剂	固态POLYMER WAX		
理论涂布量	无	固含量	99±1 %
比重	约 0.95	燃点	最少 340℃
混合比	面漆材料(4L) : NEVER SLIP(150g)	包装单位	150g
储存时间	12个月 (5~35℃ 室内保管)		
使用方法			
表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。		
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度 : 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 混凝土含水率：6%以下		
涂装方法	1. 在涂料部（主剂）上放入硬化剂和NEVER SLIP用动力搅拌机均匀混合3~5分钟。 （推荐混合比：相对于涂料重量3~5%） 2. 不同涂装方法和涂料种类与添加量可能会导致NEVER SLIP出现不均匀现象。 3. 混合涂料使用时，粉末漂浮于上部或者沉淀于下部请重新混合使用。 4. 为提高防滑材料的耐久性进行NEVER SLIP涂装后补充使用面漆材料效果更佳。		