

# GREEN VARNISH

## NEW DV-2800F



本品是采用聚氨酯作为主要成分的清漆，干燥迅速，柔软性、耐磨损性、耐水性、耐久性等优异，可操作性良好。可用于大范围涂装新基材表面或者旧涂层的自然干燥1剂型无光清漆。

用途

建筑物内部木材与家具用、梁屋、炕油纸、木材门、木材窗户

### 产品特性

|        |                       |       |       |                 |
|--------|-----------------------|-------|-------|-----------------|
| 油漆型    | 醇酸树脂聚氨酯               |       |       |                 |
| 干燥时间   | 区分                    | 5℃    | 20℃   | 30℃             |
|        | 触干                    | 1 时间  | 30 分  | 15 分            |
|        | 硬化干燥                  | 5 时间  | 3 时间  | 2 时间            |
|        | 可重新涂装时间（最少）           | 10 时间 | 8 时间  | 4 时间            |
| 稀释剂    | DR-291(稀释率：20%以内，容积比) |       | 涂装方法  | 刷子、滚筒、喷涂        |
| 比重     | 约 0.9                 |       | 固体容积比 | 42±1 %          |
| 理论涂布量  | 6~8㎡/ℓ/3次             |       | 干涂膜厚度 | 60μm (推荐2~3次涂装) |
| 重新涂装间隔 | 20℃, 需充分通风换气8时以上      |       | 光泽    | 无光              |
| 颜色     | 透明                    |       |       |                 |

### 产品特性(物性资料)

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 美丽的外观 | 木纹鲜明，外观美丽。      |
| 涂膜属性  | 耐磨损性、耐水性、耐久性优异。 |

### 使用方法

|      |                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表面处理 | <div>1. 基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。</div> <div>2. 请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。</div> <div>3. 请完全干燥湿木头，清除霉菌后再进行涂装。</div> |
| 涂装方法 | <div>1. 一次不宜涂装过厚，稀释后采用喷涂或者粉刷方式薄薄涂装2~3次。</div> <div>2. 请使用指定稀释剂(DR-291)。</div>                                         |