

GREEN LACQUER 打磨密封胶



本品是采用属性优异的特殊树脂作为主剂，采用研磨剂作为主要原料制成的底漆涂料。 本品为解决环境污染、火灾危险、人体有害性等问题而研发的水性涂料。

用途	木材、木工艺品、装修与普通家具透明底漆用
----	----------------------

产品特性

油漆型	丙烯酸			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	40~60 分	20~40 分	10~20 分
	硬化干燥	5~6 时间	4~5 时间	3~4 时间
	可重新涂装时间（最少）		2 时间	
稀释剂	自来水（稀释率：最大5%，容积比）		涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比重	约 1.0±0.1		固体容积比	约 30%
理论涂布量	8~10㎡/ℓ/2次		干涂膜厚度	30μm (推荐2次涂装)
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气3小时以上		颜色	透明
光泽	无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

抗菌功效	抗菌、防腐的效果
环保性	进行室内涂装时几乎不会产生异味。

使用方法

表面处理	1. 基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。 2. 请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。 3. 请完全干燥湿木头，清除霉菌后再进行涂装。
涂装方法	1. 在稀释率范围内充分稀释后搅拌。 2. GREEN LACQUER打磨密封胶涂装1次干燥2小时后再重新进行涂装。 次涂装请不要涂抹过厚。（容易产生气泡） 3. 如果重新涂装时间较短，则整体涂装干燥过程中容易产生气泡。