

GREEN LACQUER 面漆



本品是采用属性优异的特殊速干树脂作为主剂，产品将油性改为环保水性漆，属性与涂层外观与油性类似，在油性搪瓷、天然漆旧涂层等各种基材表面附着力优异，是一种高级环保水性涂料。

用途

木材、木工艺品、装修与普通家具白色面漆用
旧涂膜涂装(油性天然漆、搪瓷等)

产品特性

油漆型	烯酸聚 / 氨酯			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	40~60 分	20~40 分	10~20 分
	硬化干燥	3~4 时间	2~3 时间	1~2 时间
	可重新涂装时间（最少）		2 时间	
稀释剂	自来水（稀释率：最大5%，容积比）		涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比重	约 1.2±0.1		固体容积比	约 35%
理论涂布量	5~7㎡/ℓ/2次		干涂膜厚度	60μm (推荐2次涂装)
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气2小时以上		颜色	白色
光泽	半消光、无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

附着力强	油性天然漆与搪瓷等旧涂膜附着力优异。
抗菌功效	抗菌、防腐的效果
环保性	进行室内涂装时几乎不会产生异味。

使用方法

表面处理	1. 基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。 2. 请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。 3. 请完全干燥湿木头，清除霉菌后再进行涂装。
涂装方法	1. 底漆 ① 采用指定底漆GREEN LACQUER 打磨密封胶进行2~3次涂装。 2. 面漆 ① 稀释率范围内充分稀释后搅拌。 ② GREEN LACQUER透明涂装1次干燥2小时后再重新进行涂装。 次涂装请不要涂抹过厚。 (容易产生气泡) ③ 如果重新涂装时间较短，则整体涂装干燥过程中容易产生气泡。

