

HILAC PLUS SURFACER



本涂料由硝化棉、醇酸树脂、体质颜料、添加剂和溶剂组成，便于进行粉刷与喷涂施工，具备优异的透色感，是一种可清除籽粒，提升面漆附着力的典型底漆。另外本品遮盖力与研磨性优异，涂层表面柔和光滑。

用途

适用于建筑物内部木材部分，其他家具用木材部分

产品特性

油漆型	硝化棉天然漆			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	10~15 分	5~10 分	5 分
	硬化干燥	60~80 分	40~50 分	30~40 分
	可重新涂装时间（最少）		1~2 时间	
稀释剂	DR-170（稀释率：20~60%，容积比）		涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比重	约 1.3±0.10		固体容积比	约 43±1%
理论涂布量	7~9m ² /ℓ（有光为准）		干涂膜厚度	50μm
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气1~2小时以上		光泽	无光
颜色	白色			

产品特性(物性资料)

施工效率	干燥迅速，施工效率优异。
涂膜属性	透色感与打磨性优异。

使用方法

表面处理	1. 基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。 2. 请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。 3. 请完全干燥湿木头，清除霉菌后再进行涂装。
涂装方法	1. 表面处理结束后按干燥涂膜厚度25μm标准涂装1次HILAC PLUS SURFACER。 此时，将指定稀释剂(DR-170)最高稀释至60%后进行涂装。 2. 1次底漆涂装后在20℃条件下至少经过1~2小时后，用220~320砂纸打磨后 采用喷涂方式将HILAC PLUS SURFACER按干燥涂膜厚度25μm标准涂装1次。 此时，将指定稀释剂(DR-170)最高稀释至60%后进行涂装。