

CLEANTHANE 1000

屋顶防水用弹性聚氨酯底漆



本涂料为1剂水分固化型聚氨酯底漆，可与空气中的水分发生反应硬化。特别适合用作弹性氨基甲酸乙酯施工过程中的专用底漆，是一种用于加固基材表面与增进中漆材料附着性的产品。

用途	混凝土与砂浆面用弹性氨基甲酸乙酯系底漆
----	---------------------

产品特性

油漆型	1剂型聚氨酯树脂			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	1 时间	30 分	15 分
	硬化干燥	12 时间	4 时间	2 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	15 时间	6 时间	3 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	48 时间	36 时间	24 时间
上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。				
稀释剂	DR-700, DR-700L, DR-790	稀释率	▷ 无	
比重	0.97			
理论涂布量	0.18 kg/m² (50µm为准)	固体容积比	28±3 %	
颜色	透明	干涂膜厚度	50µm	
燃点	17 °C	储存时间	12 个月 (5 ~ 35 °C 室内保管)	
包装单位	16 L			

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。 3. 高强度混凝土(260kg/cm² 以上)必须进行喷砂处理。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 混凝土含水率: 6%以下
涂装方法	1. 利用粉刷或者滚筒施工时请薄薄地进行涂装，避免底漆在表面凝固。 2. 底漆必须充分渗透基材表面，基层涂膜过厚时容易导致粘附不良。 3. 所需用量视基材表现状态而定。 适当的施工规格 ▷ 底漆: CLEANTHANE 1000 ▷ 中漆: 弹性聚氨酯系涂料 ▷ 面漆: CLEANTHANE 3000K