

BLACKTHANE 2100NT(垂直用)

无焦油聚氨酯非露出防水材料

本品为2剂型常温硬化聚氨酯系中漆，具有优异的抗拉、抗撕裂强度与伸张率，适用作非露出防水材料。在垂直面上也不会流淌，可形成稳定涂层。另外即使防水层受损也便于修复，是达到KS F 3211 2类标准的非裸露型弹性氨基甲酸乙酯防水材料。

用途

各种土木、建筑物的非露出部位防水材料

产品特性

油漆型	2剂型聚氨酯树脂			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	12 时间	7 时间	5 时间
	硬化干燥	72 时间	24 时间	12 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	2 日	1 日	12 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	4 日	3 日	2 日
	可使用时间	60 分	30 分	20 分
稀释剂	DR-700, DR-700L, PU-1000		稀释率	▷ 无稀释 ※ 稀释时后墙面可能出现淌漆现象。
比重	1.6			
理论涂布量	1.8 Kg/m²			
颜色	黑色, 灰色		干涂膜厚度	3mm
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=1/5.7(重量比)		光泽	半光
储存时间	6个月		包装单位	主剂：2.99 kg, 硬化剂：17.01 kg

产品特性(物性资料)

抗张力	3.0 ± 0.5
扯裂强度	15 ± 3
伸张率	650 ± 100
硬度	60 以上

使用方法

表面处理	1. 必须保持底面平坦性并充分干燥。 2. 必须将底面上附着的Laitance、灰尘、油分等污染物质清除干净。 3. 混凝土强度超过260Kgf/cm ² 以上时，难以利用Grinding方法进行表面处理，极易出现粘附不良，必须利用喷砂方式进行表面处理，保证一定粗糙程度。
涂装方法	1. 裂纹或者龟裂部位，墙面和地板面的接合部位请使用NEW-THANSUNG SEAL(N) 进行加固。 2. 请利用滚筒等将底漆均匀在施工面上涂抹平滑。 适当的施工规格 ▷ 底漆 : BLACKTHANE 100 ▷ 中漆 : BLACKTHANE 2100NT (垂直用)