

Q-fit SG-3000(N)

沥青屋瓦顶防水剂中面漆



Q-fit SG-3000(N)是采用Modified Acrylic Emulsion，耐候性优异的颜料与弹性橡胶片作为主要成分的1剂型弹性涂层沥青屋瓦顶专用防水材料。特别是不会产生沥青成分剥离的Bleeding现象，与沥青屋瓦附着力优异，是一种耐候性、耐水性、耐久性与弹性优异的产品。另外仅需2~3次施工即可完成沥青屋瓦顶的修缮。

用途

沥青屋瓦顶用防水材料

产品特性

油漆型	改性丙烯酸乳液			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	2 时间	1 时间	40 分
	硬化干燥	5 时间	3 时间	2 时间
	可使用时间	60 分	40 分	30 分
上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。				
稀释剂	无	稀释率	▷无稀释	
比重	1.26 (黑绿色为准)			
理论涂布量	1.35 kg/m ²	固体容积比	47±3 % (绿色为准)	
颜色	黑绿色，黑红色，灰色，栗色	干涂膜厚度	500 μm	
混合比	一剂型	光泽	半光	
保管与储存	6个月	包装单位	18 kg	

产品特性(物性资料)

抗张力	1.5 N/mm ² 以上	扯裂强度	6.9 N/mm 以上
伸张率	300 % 以上		

使用方法

表面处理	1. 请将瓦屋表面的土壤、灰尘、油脂与苔藓等异物清除干净。 2. 请完全干燥屋瓦表面与接合部位的水分。(必要时利用热风机)
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下, 相对湿度: 80%以下 2. 混凝土含水率: 6%以下
涂装方法	1. 接合、龟裂部位等请利用SUPER THANSUNG SEAL NC-1500进行加固。 2. 沥青屋瓦和地板接合边缘部位请使用无纺布和SUPER THANSUNG SEAL NC-1500进行加固。 3. 均匀搅拌后用刷子、滚筒等按0.5mm厚度进行2次施工。 适当的施工规格 ▷底漆 (必要时): Q-fit SG-1000 , NEW-WATERPOXY 底漆 ▷面漆: Q-fit SG-3000(N) ※ 如果屋瓦丢失或者上部着色硅砂不实时采用底漆