



本防水材料为在弹性优异的特殊橡胶中添加水溶性沥青和高性能粘附增强剂制成的水溶性橡胶化沥青涂层防水材料，伸张率、耐久性优异，具备水溶性，绿色环保，便于采用空冷式施工方式，防水性能优异，是一种室内用防水材料。

用途

主要室内用防水材料(卫生间、阳台、地下公用隧道等非暴露型)

产品特性

油漆型	水溶性橡胶化沥青系(1剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	48 时间	8 时间	6 时间
	硬化干燥	84 时间	24 时间	18 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	5 日	2 日	1 日
	可进行后续涂装所需时间(最长)	7 日	3 日	2 日
上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。				
稀释剂	无	稀释率	▷ 无稀释	
比重	0.95			
理论涂布量	1.2 kg/m ² (1回 0.6 kg/m ² 以下使用)	固体容积比	52±3 %	
颜色	黑棕色	燃点	无	
混合比	1剂型	包装单位	17 kg	
储存时间	6个月 (5~35℃ 室内保管)			

产品特性(物性资料)

抗张力	0.3 N/mm ² 以上	扯裂强度	2.9 N/mm 以上
伸张率	300 % 以上		

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。 3. 高强度混凝土(260kg/cm ² 以上)必须进行喷砂处理。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 混凝土含水率: 6%以下
涂装方法	1. 使用前请将防水剂搅拌均匀后再使用。 2. 直接使用原液可预防干燥不良等问题。 3. 由于凹凸严重部位可能会产生气泡，需采用 SUPER THANSUNG SEAL NC-1500.实施灌浆施工。 4. 利用橡胶刮刀、耙子、滚筒等涂抹平滑。 适当的施工规格 ▷ 底漆: SUAS ▷ 中面漆: SUAS