

NEW-THANSUNG SEAL(N)

2剂型弹性聚氨酯密封剂



本品为采用异氰酸酯基（-NCO）主剂成分和活性氧硬化剂(-OH)成分制成的2剂无溶剂型弹性氨基甲酸乙酯密封剂，弹性与伸张率等物理属性优异，弹性复原效果优异。触变性优异，便于在垂直墙面上进行施工施工，干燥后体积几乎不会缩小，屋顶、新建砖缝或者裂纹修复效果与HERA可操作性优异。

用途	混凝土面的新建砖缝与裂缝部位，建筑土木工程的各种接合
----	----------------------------

产品特性

油漆型	2剂型聚氨酯树脂			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	48 时间	24 时间	12 时间
	可使用时间	2 时间	1.5 时间	1 时间
上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。				
需求量	砖缝大小 (宽度X宽度, mm)	5X5	10X10	15X15
	填充距离(1LT标准, m)	40	10	4.5

稀释剂	无	稀释率	▷ 无稀释
比重	约 1.55 (灰色为准)		
理论涂布量	参考上述需求量	固体容积比	99±1 %
颜色	绿色，灰色，白色	干涂膜厚度	参考上述需求量
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=1/5(重量比)	燃点	64℃
储存时间	12个月 (5~35℃ 室内保管)	包装单位	12 kg [主剂(2 kg), 硬化剂(10 kg)]

产品特性(物性资料)

Slump (长/宽)	3 mm 以下	硬度	shore A 20 ± 10
Slump (长/宽)	3 mm 以下		

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。 3. 高强度混凝土(260kg/cm ² 以上)必须进行喷砂处理。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度 : 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 混凝土含水率：6%以下
涂装方法	1. 插入垫板（Back-up）后利用橡胶刮刀等在底漆施工面填充密封胶。 2. 在屋顶新砖缝施工时粘贴遮蔽胶带，防止周围脏污与受损。 3. 进行裂纹部位修复涂装时与一般PUTTY施工相同。 适当的施工规格 ▷ 底漆：CLEANTHANE 1000 ▷ 聚氨酯密封剂：NEW-THANSUNG SEAL(N) ▷ 后续中漆：弹性聚氨酯类涂料