

SKINSYS SC-200 垂直用

板材用粘合剂兼防水材料



本品为无溶剂板材用粘合剂兼防水材料，与沥青复合层兼容性极佳，可操作性和附着力优异，是一种无需Torch施工，适用于自着式橡胶化沥青防水板材施工的优秀板材粘合剂。另外耐水性、耐久性等物理属性卓越，在垂直面上也不会流淌，可形成稳定涂层。

用途

板材用粘合剂兼涂膜防水材料

产品特性

油漆型	2剂型高分子聚合物系			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	12 时间	7 时间	5 时间
	硬化干燥	72 时间	24 时间	12 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	2 日	1 日	12 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	4 日	3 日	2 日
	可使用时间	60 分	30 分	20 分
稀释剂	DR-700, DR-700L, PU-1000		稀释率	▷ 无稀释 ※ 稀释时墙面可能出现淌漆现象。
比重	1.6			
理论涂布量	1.8 Kg/m²			
颜色	灰色		干涂膜厚度	1mm
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=5.7/1(重量比)		光泽	半光
储存时间	6个月		包装单位	主剂：17.01 kg, 硬化剂：2.99 kg

产品特性(物性资料)

抗张力	3.0 ± 0.5
扯裂强度	15 ± 3
伸张率	650 ± 100
硬度	60 以上

使用方法

表面处理	1. 必须保持底面平坦性并充分干燥。 2. 必须将底面上附着的Laitance、灰尘、油分等污染物质清除干净。 3. 混凝土强度超过260Kgf/cm ² 以上时，难以利用Grinding方法进行表面处理，极易出现粘附不良，必须利用喷砂方式进行表面处理，保证一定粗糙程度。
涂装方法	1. 裂纹或者龟裂部位，墙面和地板面的接合部位请使用NEW-SINGLETHANE (N) 进行加固。 2. 请利用滚筒等将底漆均匀在施工面上涂抹平滑。 适当的施工规格 ▷ 底漆 : BLACKTHANE 100 ▷ 中漆 : SKINSYS SC-200(板材用粘合剂兼防水材料) ▷ SHEET : SKINSHEET SA-300(自着式型橡胶化沥青防水SHEET)