

# Q-fit SG-1000

## 沥青屋瓦顶防水剂底漆



Q-fit SG-1000为添加有特殊合成树脂乳液和界面活性剂的沥青屋瓦房顶专用透明底漆。本品为用于沥青屋瓦老化部分的底漆产品，涂抹后可增强与后续Q-fit SG-3000涂料之间的附着性、耐久性、耐碱性、耐候性，还可防止白化现象与加固基材表面等。

用途

沥青屋瓦顶用底漆

### 产品特性

油漆型	改性丙烯酸乳液			
干燥时间	区分	5°C	20°C	30°C
	触干	30分	20分	10分
	硬化干燥	8时间	5时间	4时间
	可重新涂装时间(最少)	6时间	5时间	3时间
稀释剂	自来水(稀释率:最大100%,容积比) (根据基材与目的不同存在差异)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 1.0	固体容积比	约 17%	
理论涂布量	9~13 m <sup>2</sup> /ℓ/1回	干涂膜厚度	15μm	
	※ 涂布量是基材的吸收与多孔性程度存在差异。			
重新涂装间隔	20°C, 需充分通风换气5小时以上			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下)			

### 产品特性(物性资料)

强化表面效果	增强面漆附着性、耐久性、耐碱性与耐候性。
优越的经济性	节约面漆涂料

### 使用方法

表面处理	1. 必须保持底面平坦性并充分干燥。 2. 必须完全清除底面上附着的油分、灰尘及其他不纯位置。
涂装方法	1. 利用刷子或者滚筒按照上述规格沿一定方向均匀地进行薄涂装。 必要时用自来水适当稀释后进行涂装, 请不要涂装过厚。 2. 用滚筒涂装时, 请采用滚筒绒毛较短的油性漆滚筒。 适当的后续施工规格 ▷ 防水剂: Q-fit SG-3000