

CLEANPOXY 透明底漆

渗透性环氧底漆



本涂料为采用环氧树脂和聚酰胺树脂作为主体的2剂型透明环氧涂料，渗透性优异，是一款适用于混凝土表面的底漆涂料。特别是本品还可增强混凝土砂浆面的表面强度，增强基材表面与后续涂装涂料间的附着性。

用途	混凝土地面的室内防震用底漆
----	---------------

产品特性

油漆型	变性环氧 / 聚酰胺 (2剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	3 时间	1 时间	30 分
	硬化干燥	20 时间	8 时间	6 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	24 时间	8 时间	6 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	1 个月	15 日	8 日
	可使用时间	12 时间	5 时间	2 时间
	上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。			
超过最长后续涂装时间后涂膜可能会出现粘附不良，请进行合理表面处理与确认粘附性后再进行涂装。				
稀释剂	无	稀释率	▷ 无稀释	
比重	约 0.93 (透明)			
理论涂布量	0.15 kg/m² (6m²/ℓ)	固体容积比	30±3 %	
颜色	透明	干涂膜厚度	50 μm	
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=4/1(重量比)	光泽	有光	
储存时间	12个月	包装单位	16L (混合物)	
燃点	16℃			

使用方法

表面处理	- 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 - 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。 - 混凝土不牢固，底漆吸收严重的基材需额外补充涂膜底漆，加固基材，发挥优异的附着性。 - 高强度混凝土(260kg/cm² 以上)必须进行喷砂处理。
涂装条件	- 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下，相对湿度: 80%以下 - 混凝土含水率: 6%以下
涂装方法	- 裂纹或者龟裂部位，墙面和地板面接合部位进行底漆涂装后请使用环氧腻子进行加固。 - 均匀混合主剂、硬化剂后，用滚筒等将基材表面涂膜平滑。 适当的施工规格 ▷ 底漆: CLEANPOXY 透明底漆 ▷ 面漆: 环氧系，聚氨酯系，氟树脂系涂料