

CLEANPOXY DNY-210

渗透性速干型环氧底漆



本涂料是由环氧系树脂和特殊变性硬化剂作为制成的2剂型透明环氧底漆，特别是干燥速度快，能节省后续涂装时间，是速干型环氧底漆。

用途	混凝土与砂浆面用底漆
----	------------

产品特性

油漆型	变性环氧 / 聚酰胺 (2剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	1 时间	30 分	20 分
	硬化干燥	15 时间	5 时间	3 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	15 时间	5 时间	3 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	1 个月	15 日	7 日
	可使用时间	8 时间	6 时间	4 时间
	上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。			
超过最长后续涂装时间后涂膜可能会出现粘附不良， 请进行合理表面处理与确认粘附性后再进行涂装。				
稀释剂	DR-100, DR-100L	稀释率	▷ 用刷子, 滚筒涂装时10%以下	
比重	约 0.98 (透明)			
理论涂布量	0.16 kg/m ² (6 m ² /ℓ)	固体容积比	30±3 %	
颜色	透明	干涂膜厚度	50 μm	
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=3/1(容积比)	光泽	有光	
储存时间	12个月	包装单位	16L (混合物)	
燃点	16℃			

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。 发挥优异的附着性。 4. 高强度混凝土(260kg/cm ² 以上)必须进行喷砂处理。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 混凝土含水率: 6%以下
涂装方法	1. 裂纹或者龟裂部位，墙面和地板面接合部位进行底漆涂装后请使用环氧腻子进行加固。 2. 均匀混合主剂、硬化剂后，用滚筒等将基材表面涂膜平滑。 适当的施工规格 ▷ 底漆: DNY-210 渗透性速干型环氧底漆 ▷ 面漆: 环氧系, 聚氨酯系