

CLEANPOXY DNY-200(E)

环氧地坪漆底漆

本品是采用环氧系树脂和变性胺系树脂作为主剂制成的2剂型透明环氧底漆，附着性、渗透性、耐水性、耐化学药品性等优异，是一种用于增强混凝土表面强度的地板用底漆。 本品为最大限度减少有机溶剂含量，改善室内施工时有机溶剂VOC污染问题的产品。

用途	混凝土面的环氧底漆
----	-----------

产品特性

油漆型	变性环氧 / 变性胺 (2剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	5 时间	3 时间	2 时间
	硬化干燥	36 时间	15 时间	10 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	2 日	1 日	12 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	1 个月	15 日	7 日
	可使用时间	1 时间	30 分	20 分
	上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。			
超过最长后续涂装时间后涂膜可能会出现粘附不良， 请进行合理表面处理与确认粘附性后再进行涂装。				
稀释剂	无	稀释率	▷ 无稀释 ▷ 冬季粘度较高时容积比稀释至 1%以内	
比重	约 1.10 (透明)			
理论涂布量	0.11 kg/m² (9.3m³/ℓ)	固体容积比	93±3 %	
颜色	透明	干涂膜厚度	100 μm	
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=4/1(容积比)	光泽	有光	
储存时间	12个月	包装单位	16L (混合物)	

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。 3. 混凝土不牢固，底漆吸收严重的基材需额外补充涂膜底漆，加固基材，发挥优异的附着性。 4. 高强度混凝土(260kg/cm ² 以上)必须进行喷砂处理。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度 : 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 混凝土含水率：6%以下
涂装方法	1. 裂纹或者龟裂部位，墙面和地板面接合部位进行底漆涂装后请使用环氧腻子进行加固。 2. 均匀混合主剂、硬化剂后，用滚筒等将基材表面涂膜平滑。 3. 在主剂中放入硬化剂，用动力搅拌机均匀混合3~5分钟左右左右。 适当的施工规格 ▷ 底漆 : CLEANPOXY DNY-200(E) ▷ 面漆 : 环氧系，聚氨酯系