

水性墙根线用涂料



本产品为特制水性墙根线涂装用涂料，有效改善了此前涂抹于建筑物内部下端墙根线部位的油性涂料在施工过程中异味严重，粉刷不便等问题。本品为采用特殊合成乳液树脂与遮盖力优异的颜料制成，适用于墙根线涂装的涂料，耐水性、耐碱性及遮盖力优异，便于粉刷，异味小，适用于新建筑与修复工程，另外本品光泽度优异，是一种可用于KWANGTEX调色或者作为代用品使用的水性光泽涂料。

用途

混凝土、砂浆、石膏板等碱性基材内内部墙体处理与墙根线用

产品特性

油漆型	丙烯酸乳液水性外部用 / 面漆			
干燥时间	区分	5°C	20°C	30°C
	触干	2 时间	1 时间	30 分
	可重新涂装时间 (最少)	12 时间	5 时间	3 时间
稀释剂	自来水(稀释率:最大10%, 容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 1.03 (黑色为准)	固体容积比	约 25% (黑色为准)	
理论涂布量	4~6m ² /ℓ/2次	干涂膜厚度	60μm (推荐2次涂装)	
重新涂装间隔	20°C, 需充分通风换气3小时以上	颜色	黑色, 其他颜色	
光泽	有光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

优异的耐污染性	涂膜结构致密反光, 可轻易清除污染物质。
优异的耐久性	耐久性十分优异。

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">1. 基材必须充分养生。(20°C标准, 养生30日以上)2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。3. 基材合理pH值必须为9以下, 含水率6%以下。4. 基材面的夹缝或者沟槽用外部用水性腻子填充, 进行表面处理后进行涂装。
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">1. 底漆<ol style="list-style-type: none">① 表面处理结束后, 需要渗透性密封剂DNX-4001时, 最多按100%以内比率用水稀释, 然后用滚筒或者刷子按15μm左右厚度进行1次涂装。② 基材面吸水严重部位需补充一次涂装。2. 面漆<ol style="list-style-type: none">① 底漆涂装后在20°C条件下, 至少经过3小时以上后, 用刷子、滚筒或者采用喷涂方式将本涂料按干燥涂膜60μm左右标准涂装2次。② 必要时按最高10%比率用水进行稀释涂装。③ 进行2次面漆涂装时, 重新涂装间隔第1次面漆涂装后, 20°C条件下, 至少经过5小时以上。