

TANSUNG TAN ASCON PRIMER

DHDC-1100(AS)



弹性沥青混凝土用底漆DHDC-1100(AS)为采用湿气硬化型聚氨酯树脂作为主剂制成的1剂型透明底漆，在沥青混凝土涂装的地面上，把弹性聚氨酯涂料涂装时，可赋予层间附着力。本品粘度低，可操作性、耐水性及与沥青混凝土之间的接着力优秀。

用途

沥青混凝土包装面的附着增强用底漆

产品特性

油漆型	湿气硬化型聚氨酯			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	2 时间	1 时间	30 分
	硬化干燥	8 时间	6 时间	4 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	8 时间	6 时间	4 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	2 日	1 日	1 日
上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。				
稀释剂	-	稀释率	▷无稀释 使用稀释剂时会溶解沥青混凝土成分，减低粘附力，因此禁止使用。	
比重	1.01(透明)			
理论涂布量	0.3 kg/m ² (200μm 为准)			
颜色	透明	固体容积比	66±5 %	
粘度	100±20cps(25℃)	储存时间	12个月(5~35℃室内保管)	

使用方法

表面处理	1. 在新沥青混凝土底材表面上，留有较多油分与未干燥的沥青，而在20℃条件下必须至少干燥3周以上。 2. 请完全清除被涂面的氧化皮、油分、水分、沙子、灰尘及其他异物。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 混凝土含水率: 6%以下
涂装方法	1. 利用粉刷或者滚筒施工时请薄薄地进行涂装，避免底漆在表面凝固。 2. 底漆必须充分渗透底材表面，在底材料上，涂膜过厚时容易导致附着不良。 3. 所需用量是底材表现状态而定。 适当的施工规格 ▷底漆: TANSUNG TAN ASCON PRIMER DHDC-1100(AS) (沥青混凝土底材) ▷中漆: 弹性包装层(弹性CHIP BINDER+EPDM/聚氨酯CHIP)或弹性中漆(半硬质以下) ▷面漆: TANSUNG TAN面漆(软质，半硬质用) DHDC-3000(S)