

# CLEANPOXY LINING

## DHDC-6200(Y)



本品是采用环氧树脂作为主要成分制成的环氧衬里2剂型涂料，干燥涂层牢固，附着力、外观、耐久力与耐化学药品性等优异。特别是1次即可完成厚涂装，平滑性优异，是一种适用于混凝土地板的环氧衬里涂料。

用途

混凝土地面的室内防震用底漆

### 产品特性

| 油漆型                                           | 变性环氧 / 变性胺 (2剂型)              |       |                              |       |       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------|
| 干燥时间                                          | 区分                            | 5℃    | 10℃                          | 20℃   | 30℃   |
|                                               | 触干                            | 10 时间 | 6 时间                         | 4 时间  | 2 时间  |
|                                               | 硬化干燥                          | 48 时间 | 36 时间                        | 24 时间 | 18 时间 |
|                                               | 可进行后续涂装所需时间(最少)               | 72 时间 | 60 时间                        | 48 时间 | 24 时间 |
|                                               | 可进行后续涂装所需时间(最长)               | 9 日   | 6 日                          | 4 日   | 3 日   |
|                                               | 可使用时间                         | 60 分  | 45 分                         | 30 分  | 20 分  |
| 上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。    |                               |       |                              |       |       |
| 超过最长后续涂装时间后涂膜可能会出现粘附不良，请进行合理表面处理与确认粘附性后再进行涂装。 |                               |       |                              |       |       |
| 稀释剂                                           | 无                             | 稀释率   | ▷ 无稀释<br>▷ 冬季粘度较高时容积比稀释至1%以内 |       |       |
| 比重                                            | 约 1.55 (绿色)                   |       |                              |       |       |
| 理论涂布量                                         | 3.2kg/m <sup>2</sup> (2mm 为准) | 固体容积比 | 95±3 %                       |       |       |
| 颜色                                            | 绿色，灰色，其他订购颜色                  | 干涂膜厚度 | 2~3 mm                       |       |       |
| 混合比                                           | 主剂(A)/硬化剂(B)=5/1(重量比)         | 光泽    | 有光                           |       |       |
| 储存时间                                          | 6个月                           | 包装单位  | 24 kg [主剂(20kg), 硬化剂(4kg)]   |       |       |

### 使用方法

| 表面处理 | 1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。<br>2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 涂装条件 | 1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下, 相对湿度: 80%以下, PH: 7~9, 含水率: 6%以下<br>2. 暴露于户外时，由于环氧涂料的特性，可能会发生变色和粉化现象，敬请注意。<br>3. 使用稀释剂时超出推荐用量越多则出现干燥延迟，硬度降低，白化现象，划痕等的概率越高。                                                                                                                                                                          |
| 涂装方法 | 1. 裂纹或者龟裂部位，墙面和地板面接合部位进行底漆涂装后请使用环氧腻子进行加固。<br>2. 在主剂中放入硬化剂，用动力搅拌机均匀混合3~5分钟左右左右。<br>3. 利用齿刮刀、橡胶刮刀、耙子、泥瓦刀等涂膜平滑。<br>4. 为防止衬里表面出现气泡现象，涂抹底漆时不得遗漏，如果首先进行刮研，再进行正式涂装则更加有效。<br>适当的施工规格<br>▷ 底漆: CLEANPOXY 透明底漆, CLEANPOXY 渗透性底漆 DNY-200<br>▷ 中漆: CLEANPOXY LINING DHDC-6200(Y)<br>▷ 面漆: CLEANPOXY 3100, CLEANPOXY COATING, DHDC-2740(必要时) |