

CLEANPOXY LINING 透明



本品为采用无溶剂环氧树脂和变性胺等作为主体制成的2剂型环氧透明涂料，干燥涂层的硬度、附着性、耐久性、耐化学药品性、防尘性等十分优异。特别是较之于现有环氧透明涂料，年度较低，平滑性优异，涂装后外观美观，但会产生黄变现象。本涂料涂布前添加装饰则效果更佳。

用途

混凝土面的环氧地坪漆(透明衬里带来修饰效果)

产品特性

油漆型		变性环氧 / 变性胺 (2剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃	
	触干	10 时间	5 时间	3 时间	
	硬化干燥	48 时间	24 时间	18 时间	
	可进行后续涂装所需时间(最少)	72 时间	48 时间	24 时间	
	可进行后续涂装所需时间(最长)	9 日	4 日	3 日	
	可使用时间	60 分	30 分	15 分	
	上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。				
超过最长后续涂装时间后涂膜可能会出现粘附不良， 请进行合理表面处理与确认粘附性后再进行涂装。					
稀释剂	无	稀释率	▷ 无稀释 ▷ 冬季粘度较高时容积比稀释至1%以内		
比重	约 1.06 (透明)				
理论涂布量	2.2 kg/m ² (2.0 mm 为准)	固体容积比	96±3 %		
颜色	透明 (混合物)	干涂膜厚度	1~2 mm		
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=4/1(重量比)	光泽	有光		
储存时间	12个月	包装单位	16L (混合物)		

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃,表面温度: 40℃以下,相对湿度: 80%以下, PH: 7~9, 含水率: 6%以下 2. 由于环氧衬里透明涂料本身的特性，涂装面颜色出现亮色时则为黄变现象，根据透明涂料的厚度不同，颜色可能出现差异。(即使在室内放置一定时间) 3. 要求低黄变性规格时请使用YEGREENA VINTAGE地板用透明面漆或者YEGREENA CRYSTAL 100。 4. 根据室内照明等使用时间与种类不同，产生黄变的程度也存在差异。 5. 使用稀释剂时超出推荐用量越多则出现干燥延迟，硬度降低，白化现象，划痕等的概率越高。
涂装方法	1. 裂纹或者龟裂部位，墙面和地板面接合部位进行底漆涂装后请使用环氧腻子进行加固。 2. 利用齿刮刀、橡胶刮刀、耙子、泥瓦刀等涂膜平滑。 3. 进行薄膜（1mm以下-1次）涂装时，容易产生CRETERING等问题，敬请注意。 适当的施工规格 ▷ 底漆 : CLEANPOXY 透明底漆, CLEANPOXY 渗透性底漆 DNY-200 ▷ LINING : CLEANPOXY LINING 透明