

CLEANPOXY

DHDC-6400(S)



本品为环氧变性胺系树脂无溶剂环氧系涂料，干燥涂层牢固，附着性、外观、耐久力与耐化学药品性等优异，是一种可进行Airless spray的产品。特别是1次涂装即可达到500 μ m厚度，涂层平滑性优异，是一种适用作混凝土地面涂料的顶级无溶剂环氧衬里涂料。

用途

混凝土地面的室内防震用地板用底漆

产品特性

油漆型	变性环氧 / 变性胺 (2剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	10 时间	5 时间	3 时间
	硬化干燥	48 时间	24 时间	18 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	72 时间	48 时间	24 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	9 日	4 日	3 日
	可使用时间	60 分	30 分	20 分
上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。				
超过最长后续涂装时间后涂膜可能会出现粘附不良，请进行合理表面处理与确认粘附性后再进行涂装。				
稀释剂	无	稀释率	▷ 无稀释 ▷ 冬季粘度较高时容积比稀释至1%以内	
比重	约 1.50 (绿色)			
理论涂布量	0.78 kg/m ² (0.5 mm 为准)	固体容积比	96±3 %	
颜色	绿色，灰色，其他订购颜色	干涂膜厚度	0.5~1 mm	
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=5/1(重量比)	光泽	有光	
储存时间	6个月	包装单位	16L (混合物)	

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下, 相对湿度: 80%以下, PH: 7~9, 含水率: 6%以下 2. 暴露于户外时，由于环氧涂料的特性，可能会发生变色和粉化现象，敬请注意。 3. 喷射压力: 3000 psi(210kgf/cm ²) 以上 4. 使用稀释剂时超出推荐用量越多则出现干燥延迟，硬度降低，白化现象，划痕等的概率越高。
涂装方法	1. 裂纹或者龟裂部位，墙面和地板面接合部位进行底漆涂装后请使用环氧腻子进行加固。 2. 在主剂中放入硬化剂，用动力搅拌机均匀混合3~5分钟左右左右。 3. 请利用无气设备均匀施工。 适当的施工规格 ▷ 底漆: CLEANPOXY 透明底漆, CLEANPOXY 渗透性底漆 DNY-200 ▷ LINING: CLEANPOXY DHDC-6400(S) ▷ 面漆: CLEANPOXY 3100, CLEANPOXY COATING, DHDC-2740(必要时)