

CLEANPOXY MORTAR

DHDC-6500



本品为采用环氧系树脂与耐候性优异的颜料，搭配单独包装的耐磨损性优质砂浆制成的防滑涂料。本品涂层十分牢固，耐磨损性、耐冲击性、耐油性、附着性、耐水性与耐盐水性优异，便于操作。特别是1次涂装即可形成超厚涂层(5mm)，被广泛用于栏杆、楼梯等需要防滑部分的新涂装与修复涂装用涂料。

用途	所有需要防滑的地板(混凝土面等)
----	------------------

产品特性

油漆型	变性环氧 / 变性胺 (2剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	2 日	40 时间	12 时间
	硬化干燥	5 日	60 时间	24 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	5 日	60 时间	24 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	9 日	4 日	3 日
	可使用时间	60 分	30 分	20 分
	上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。			
超过最长后续涂装时间后涂膜可能会出现粘附不良， 请进行合理表面处理与确认粘附性后再进行涂装。				
稀释剂	无	稀释率	▷ 无稀释 ▷ 冬季粘度较高时容积比稀释至1%以内	
比重	约 1.10			
理论涂布量	0.94 ~ 1.24 Kg/m²(3 mm)	固体容积比	98±1 %	
	1.57 ~ 2.06 Kg/m²(5 mm)	干涂膜厚度	3mm, 5 mm	
颜色	透明及其他订购颜色	光泽	有光	
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=4/1(重量比)	包装单位	20 kg [主剂(16kg), 硬化剂(4kg)]	
储存时间	12个月			

使用方法

表面处理	- 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 - 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。 - 沟槽、夹缝等用环氧腻子进行加固，CRACK严重部位用CLEANPOXY MORTAR DHDC-6500进行修缮，新建砖缝在涂装结束后对该部位进行CUTTING后，请用NEW-THANSUNG SEAL (N) 进行填充。 - 底漆较难渗透的致密基材极易在表面形成底漆被膜，导致中漆粘附不良，必须对基材进行充分的预处理并涂抹底漆才能渗透至混凝土内部，带来优异的附着力。
涂装条件	- 大气温度: 5~35℃,表面温度: 40℃以下,相对湿度: 80%以下, PH: 7~9, 含水率: 6%以下 - 暴露于户外时，由于环氧涂料的特性，可能会发生变色和粉化现象，敬请注意。 - 使用稀释剂时超出推荐用量越多则出现干燥延迟，硬度降低，白化现象，划痕等的概率越高。