

CLEANPOXY MORTAR

DHDC-6500



本品为采用环氧系树脂与耐候性优异的颜料，搭配单独包装的耐磨损性优质砂浆制成的防滑涂料。本品涂层十分牢固，耐磨损性、耐冲击性、耐油性、附着性、耐水性与耐盐水性优异，便于操作。特别是1次涂装即可形成超厚涂层(5mm)，被广泛用于栏杆、楼梯等需要防滑部分的新涂装与修复涂装用涂料。

用途

所有需要防滑的地板(混凝土面等)

CLEANPOXY MORTAR DHDC-6500 涂装 SYSTEM

涂料的种类	涂膜厚度(μm)	理论需求量	实际需求量	LOSS率(%)
底漆	300	0.33kg	0.346kg	5
中漆	5000	涂料: 1.67kg	涂料: 1.76kg	5
		二氧化硅: 10.07kg	二氧化硅: 10.6kg	
面漆(含浸)	300	0.33kg	0.346kg	5

涂装方法

上述表中的中漆使用比是视具体施工条件可能存在差异 主剂/硬化剂/二氧化硅=4/1/30(重量)标准。

需求量(1/m²-1次施工时)，面漆的需求量是含浸程度可能存在差异。

进行CLEANPOXY砂浆DHDC-6500中漆施工时，按混合涂料/二氧化硅1/6~10的比率使用。

中漆施工高于二氧化硅/涂料=6/1时，剩余涂料用于面漆(含浸)，使其渗透砂浆。

进行面漆(含浸)施工后，视渗透砂浆程度不同光泽可能出现差异。

请采用溶剂型环氧面漆进行补充涂装，修复光泽差异部位。

二氧化硅信息

号数	Mesh	目	Micron	mm
1号	4~8	4.8~9.5	5160~2460	6~3
2号	8~12	9.5~14.6	2460~1520	3~2
3号	8~12	14.6~19.1	1520~1130	2~1.5
4号	12~16	19.1~23.8	1130~864	1.5~0.8
5号	16~20	23.8~35.8	864~535	0.8~0.4
6号	20~30	35.8~71.5	535~221	0.4~0.2