

弹性聚氨酯 (硬质)

DHDC-2000TH



本品为达到KS F 3888-2(户外体育设施-弹性包装材料)标准，不含重金属的2剂型无溶剂弹性氨基甲酸乙酯系中漆，附着性、耐磨损性、耐冲击性等物理属性优异，特别是1次涂装即可形成厚涂层。涂层平滑性与弹性效果优异，是一种适用于多用途球场、停车场等混凝土地板的弹性地板材。

用途

多用途球场、停车场等与要求弹性的混凝土面地坪漆

产品特性

油漆型	2剂型聚氨酯树脂			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	8 时间	5 时间	3 时间
	硬化干燥	48 时间	24 时间	15 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	48 时间	24 时间	24 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	60 时间	48 时间	48 时间
	可使用时间	60 分	30 分	20 分
上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。				
稀 释 剂	DR-700, DR-700L, DR-790		稀 释 率	▷ 无稀 释
比 重	1.34 (绿色为准)			
理 论 涂 布 量	4.36 kg/m ² (3mm 为准)		固 体 容 积 比	92±3 % (绿色为准)
颜 色	绿色，其他订购颜色		干涂膜厚度	3 mm
混 合 比	主剂(A)/硬化剂(B)=1/2.1(重量比)		光 泽	有光
储 存 时 间	6个月		包 装 单 位	20 kg [主剂(6.45 kg), 硬化剂(13.55 kg)]
燃 点	65 ℃			

产品特性(物性资料)

抗张力	5.5 N/mm ² 以上	硬度	shore A 80 ± 10
伸张率	300 % 以上		

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。 3. 高强度混凝土(260kg/cm ² 以上)必须进行喷砂处理。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度 : 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 混凝土含水率 : 6%以下 夏季高温天气 (大气温度28℃以上，表面温度40℃以上) 请于表面温度下降的下午4时以后进行施工。
涂装方法	1. 裂纹或者龟裂部位，墙面和地板面的接合部位请使用NEW-THANSUNG SEAL进行加固。 2. 请利用齿刮刀、橡胶刮刀、耙子、滚筒等将底漆均匀在施工面上涂膜平滑。 适当的施工规格 ▷ 底漆 : CLEANTHANE 1000 ▷ 中漆 : 弹性聚氨酯 (硬质) DHDC-2000TH ▷ 面漆 : 弹性聚氨酯面漆(硬质，高硬质) DHDC-3000(S)