

CLEANPOXY COATING

溶剂型环氧防震地坪漆面漆



CLEANPOXY COATING为2剂溶剂型环氧面漆，防尘性、耐磨损性、耐化学药品性以及与基材表面的粘合性优异。被广泛用作要求防尘的市内处理涂料。

用途

混凝土面室内(办公室、工厂等)防震地坪漆

产品特性

油漆型	变性环氧 / 聚酰胺 (2剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	3 时间	1 时间	30 分
	硬化干燥	20 时间	8 时间	6 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	24 时间	8 时间	6 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	1 个月	15 日	8 日
	可使用时间	12 时间	5 时间	2 时间
	上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。			
超过最长后续涂装时间后涂膜可能会出现粘附不良， 请进行合理表面处理与确认粘附性后再进行涂装。				
稀释剂	DR-100, DR-100L	稀释率	▷用刷子、滚筒涂装时 10%以下	
比重	约 1.2 (绿色)			
理论涂布量	0.11 kg/m² (11.m²/ℓ)	固体容积比	50±3 %	
颜色	绿色，灰色，其他订购颜色	干涂膜厚度	45 μm	
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=5/1(重量比)	光泽	有光	
储存时间	12个月	包装单位	16 kg [主剂(13.3 kg) 硬化剂(2.7 kg)]	
燃点	16℃			

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 暴露于户外时，由于环氧涂料的特性，可能会发生变色和粉化现象，敬请注意。
涂装方法	1. 裂纹或者龟裂部位，墙面和地板面接合部位进行底漆涂装后请使用环氧腻子进行加固。 2. 均匀混合主剂、硬化剂后，用滚筒等将基材表面涂膜平滑。 适当的施工规格 ▷底漆：CLEANPOXY 透明底漆, CLEANPOXY 渗透性底漆 DNY-200 NEW HARDENER PRIMER ▷中漆：CLEANPOXY LINING DHDC-6200(Y)(必要时)

▷面漆 : CLEANPOXY COATING

NOROO 노루페인트