

CLEANPOXY

溶剂型环氧透明面漆



本涂料为采用环氧树脂和聚酰胺树脂作为主体的2剂型透明环氧涂料，亲水性优异，是一款适用于混凝土表面的透明面漆涂料。另外本品耐磨损性与附着性优异，耐水性与耐化学药品性良好。

用途	混凝土地面用涂料的透明面漆涂料
----	-----------------

产品特性

油漆型	变性环氧 / 聚酰胺 (2剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	2 时间	1 时间	40 分
	硬化干燥	30 时间	15 时间	10 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	32 时间	18 时间	12 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	1 个月	15 日	8 日
	可使用时间	16 时间	12 时间	8 时间
	上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。			
超过最长后续涂装时间后涂膜可能会出现粘附不良， 请进行合理表面处理与确认粘附性后再进行涂装。				
稀释剂	无	稀释率	▷ 无稀释	
比重	约 0.96 (透明)			
理论涂布量	0.10 kg/m² (9.2m²/ℓ)	固体容积比	37±3 %	
颜色	透明	干涂膜厚度	40 μm	
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=2/1(溶剂比)	光泽	有光	
储存时间	12个月	包装单位	16L (混合物)	
燃点	16℃			

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 暴露于户外时，由于环氧涂料的特性，可能会发生变色和粉化现象，敬请注意。
涂装方法	1. 裂纹或者龟裂部位，墙面和地板面接合部位进行底漆涂装后请使用环氧腻子进行加固。 2. 均匀混合主剂、硬化剂后，用滚筒等将基材表面涂膜平滑。 适当的施工规格 ▷ 底漆: CLEANPOXY底漆透明, CLEANPOXY渗透性底漆DNY-200 ▷ 中漆: 环氧系有色涂料(必要时)

▷ 面漆 : 溶剂型环氧透明面漆

NOROO 노루페인트