

URETHANE TOP COAT (HARD AND VERY HARD)

DHDC-3000(H)

本品为采用聚氨酯树脂（无黄变）作为主体的2剂型弹性氨基甲酸乙酯系面漆涂料，是一种柔软性优异，适用作弹性地坪漆的面漆。特别是耐候性、遮盖力、附着性、耐磨损性优异，颜色多样，被广泛用于新弹性氨基甲酸乙酯面漆涂装与现有旧涂膜的修复涂装。

用途	学校体育设施、多用途球场与要求弹性的混凝土面地坪漆
----	---------------------------

产品特性

油漆型	2剂型聚氨酯树脂			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	1 时间	30 分	10 分
	硬化干燥	18 时间	12 时间	8 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	18 时间	12 时间	8 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	5 日	3 日	2 日
	可使用时间	6 时间	4 时间	2 时间
上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。				
稀释剂	DR-700, DR-700L, DR-790	稀释率	▷ 稀释率:10%以内, 容积比	
比重	1.09 (绿色为准)			
理论涂布量	10 m³/L	固体容积比	40±3 % (绿色为准)	
颜色	绿色, 其他订购颜色	干涂膜厚度	40 μm	
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=4/1(重量比)	光泽	有光 (根据订购需求, 可做有光, 半光)	
储存时间	12个月	包装单位	16 L (混合物)	
燃点	27 °C			

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃, 相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物, 确保平坦性。 3. 高强度混凝土(260kg/㎠ 以上)必须进行喷砂处理。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下, 相对湿度: 80%以下
涂装方法	1. 裂纹或者龟裂部位, 墙面和地板面的接合部位请使用NEW-THANSUNG SEAL进行加固。 2. 利用滚筒等在处理过的基材面上进行平滑施工。 适当的施工规格 ▷ 底漆: CLEANTHANE 1000 ▷ 中漆: 弹性聚氨酯硬质 DHDC-2000TH, 弹性聚氨酯高硬质 DHDC-2000TSH ▷ 面漆: 弹性聚氨酯面漆(硬质,高硬质用) DHDC-3000(H)