

NORUSEAL #6600

速干型环氧腻子



本涂料是采用环氧树脂和耐久性优异的颜料制成的环氧2剂型无溶剂环氧腻子。HERA施工效率优异，干燥迅速，进行地坪漆涂装时，可修复裂纹，在地板面上形成均匀涂层，是一种地坪漆专用速干型环氧腻子。

用途	混凝土地面的室内防震用
----	-------------

产品特性

油漆型	变性环氧 / 变性胺 (2剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	4 时间	2 时间	1 时间
	硬化干燥	12 时间	5 时间	3 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	24 时间	12 时间	9 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	9 日	7 日	3 日
	可使用时间	60 分	30 分	20 分
	上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。			
超过最长后续涂装时间后涂膜可能会出现粘附不良， 请进行合理表面处理与确认粘附性后再进行涂装。				
稀释剂	无	稀释率	▷ 无稀释 ▷ 冬季粘度较高时容积比稀释至1%以内	
比重	约 1.73 (淡绿色)			
理论涂布量	1.76 kg/m ² (1 mm 为准)	固体容积比	98±2 %	
颜色	淡绿色	干涂膜厚度	根据修复涂装面不同存在差异	
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=2/1(重量比)	光泽	无光	
储存时间	12个月	包装单位	15 kg [主剂(10kg), 硬化剂(5kg)]	

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 暴露于户外时，由于环氧涂料的特性，可能会发生变色和粉化现象，敬请注意。
涂装方法	1. 请把腻子完全干燥后再进行打磨。 2. 打磨时请用 砂纸 #100~150对经过腻子处理的表面进行第1轮机械研磨， 需要光滑面时，请用砂纸 #300以上砂纸进行第2次研磨即可获得所需涂装面效果。 3. 在腻子干燥前进行打磨或者涂抹面漆涂料时极易导致褶皱与裂纹以及粘附不良等问题。 适当的施工规格 ▷ 底漆：环氧系地坪漆底漆 ▷ 中面漆：环氧系地坪漆中面漆 ▷ 腻子：NORUSEAL #6600(必要时)