

CLEANPOXY LINING(LO)C 底漆

低臭味环氧底漆

本品不采用原有无溶剂环氧涂料中使用的非反应性稀释剂和添加剂等，而采用异味少的原料，是一种环氧衬里底漆产品。渗透性优异，适用作混凝土基材表面底漆涂料。特别是本品还可增强混凝土砂浆面的表面强度，增强基材表面与后续涂装涂料间的附着性。

用途	混凝土地面的室内防震用地坪漆底漆
----	------------------

产品特性

油漆型	变性环氧 / 变性胺 (2剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	8 时间	4 时间	2 时间
	硬化干燥	52 时间	24 时间	18 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	52 时间	1 日	18 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	9 日	7 日	3 日
	可使用时间	90 分	30 分	20 分
	上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。			
超过最长后续涂装时间后涂膜可能会出现粘附不良， 请进行合理表面处理与确认粘附性后再进行涂装。				
稀释剂	无	稀 释 率	▷ 无稀释	
比重	约 1.10 (透明)			
理论涂布量	0.23 kg/m² (4.7m³/ℓ)	固体容积比	94±2 %	
颜色	透明	干涂膜厚度	200 μm	
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=2.5/1(重量比)	光泽	有光	
储存时间	12个月	包装单位	16kg [主剂(11.43kg), 硬化剂(4.57kg)]	

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。 3. 混凝土不牢固，底漆吸收严重的基材需额外补充涂抹底漆，加固基材，发挥优异的附着性。 4. 高强度混凝土(260kg/cm ² 以上)必须进行喷砂处理。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 混凝土含水率: 6%以下
涂装方法	1. 裂纹或者龟裂部位，墙面和地板面接合部位进行底漆涂装后请使用环氧腻子进行加固。 2. 均匀混合主剂、硬化剂后，用滚筒等将基材表面涂膜平滑。 3. 在主剂中放入硬化剂，用动力搅拌机均匀混合3~5分钟左右左右。 适当的施工规格 ▷ 底漆: CLEANPOXY LINING(LO)C 底漆 ▷ 中面漆: CLEANPOXY LINING(LO) ▷ 腻子: CLEANPOXY LINING(LO) 腻子(必要时)