

CLEANPOXY LINING(LO)

低臭味环氧衬里



本品不采用原有无溶剂环氧涂料中使用的非反应性稀释剂和添加剂等，采用异味少的原料，是一种环氧衬里产品。另外作为环氧改性胺系树脂无溶剂型涂料，干燥涂层牢固，附着性、外观、耐久性与耐化学药品性等优异。特别是1次即可完成厚涂装，平滑性优异，是一种适用于混凝土地板的无溶剂环氧涂料。

用途	混凝土地面的室内防震用地坪漆
----	----------------

产品特性

油漆型	变性环氧 / 变性胺 (2剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	20 时间	8 时间	4 时间
	硬化干燥	52 时间	24 时间	18 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	74 时间	48 时间	24 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	9 日	7 日	3 日
	可使用时间	2 时间	1 时间	30 分
	上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。			
超过最长后续涂装时间后涂膜可能会出现粘附不良， 请进行合理表面处理与确认粘附性后再进行涂装。				
稀释剂	无	稀释率	▷ 无稀释	
比重	约 1.50 (绿色)			
理论涂布量	3.0 kg/m² (2 mm 为准)	固体容积比	97±3 %	
颜色	绿色，灰色，其他订购颜色	干涂膜厚度	1~3 mm	
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=5.5/1(重量比)	光泽	有光	
储存时间	12个月	包装单位	24 kg [主剂(20.3kg), 硬化剂(3.7kg)]	

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃,表面温度: 40℃以下,相对湿度: 80%以下, PH: 7~9, 含水率: 6%以下 2. 暴露于户外时，由于环氧涂料的特性，可能会发生变色和粉化现象，敬请注意。 3. 使用稀释剂时超出推荐用量越多则出现干燥延迟，硬度降低，白化现象，划痕等的概率越高。
涂装方法	1. 裂纹或者龟裂部位，墙面和地板面接合部位进行底漆涂装后请使用环氧腻子进行加固。 2. 在主剂中放入硬化剂，用动力搅拌机均匀混合3~5分钟左右左右。 3. 请利用齿刮刀、橡胶刮刀、耙子、滚筒等将底漆均匀在施工面上涂膜平滑。 4. 为防止衬里表面出现气泡现象，涂抹底漆时不得遗漏，如果首先进行刮研，再进行正式涂装则更加有效。 ▷ 底漆: CLEANPOXY LINING(LO)C 底漆，CLEANPOXY(W) 底漆 ▷ LINING: CLEANPOXY LINING(LO) ▷ 腻子: CLEANPOXY(LO) 腻子，NORUSEAL #6600(必要时)