

UV PRIMER FOR LPM



LPM 用 UV 底漆产品以聚氨酯丙烯酸酯树脂为主要成分，是含有光引发剂及单体其他特殊添加剂的 UV 涂料，不会因为有机溶剂造成环境污染，是与 LPM 材料贴附力卓越的环保 UV 底漆涂料。

用 途

LPM 用 UV 底漆

产 品 特 性

涂料类型	UV 涂料		
产 品 特 性	1.UV底漆，黏着力卓越。 2.作为 UV 涂料，可使用时间无限制。 3.适合于难以贴附的材料 LPM。		
外 观	半透明液体	颜 色	透明
比 重 (25°C)	1.15±0.05	UV 硬化条件	300±50mJ/cm ²
涂 覆 量 (g/m ²)	15±3 g/m ²	固形物 (%)	99% 以上
黏 度 (KU/25°C)	95±5	保 存 期 限	6 个月
稀 释 剂	胶合板用 UV 稀释剂		

使 用 方 法

表面处理	1) 请勿在湿木材上涂装。 2) 涂装前请将被涂面的油分、水分、沙子、灰尘、其他异物全部清除干净。 3) 请用 brush 清除材料上的异物。
涂装方法	1.涂装方法 1) LPM UV 底漆为透明涂料，充分搅拌后使用。 2) 使用直向涂胶辊涂装 1 次。 3) 涂胶辊涂覆量为 15±3 g/m ² ，涂覆后进行 UV 硬化。 *上述使用方法根据材料的类型及 Line 条件可能有所不同。 *使用本产品前请咨询技术部，熟知使用及涂装注意事项。

▶ 所有资料依据实验室理论及经验为基础制作而成，随着本公司不断改善品质，有可能在未预告的情况下更改。

NOROO 노루페인트