

HOUSE COAT(组合漆原色漆)

DNP-100系

本品是一种典型的组合漆，由表面湿润性优异的干性油与醇酸树脂制成，附着性优异，便于操作，遮盖力、耐候性、耐久性卓越。另外本品还可长久保持光泽淡雅，颜色鲜明，对基材表面保护能力优异。还可用作组合漆白色涂料的调色剂。

用途

营业场所/居住小区/公共设施等钢结构物处理涂装用

产品特性

油漆型	油性醇酸树脂 / 面漆			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	7 时间	3 时间	2 时间
	硬化干燥	36 时间	15 时间	12 时间
	可重新涂装时间 (最少)	48 时间	24 时间	18 时间
稀释剂	DR-291	稀释率	容积比 : 10%	
比重	约 1.1~1.2			
理论涂布量	8~9m ² /ℓ/1次	干涂膜厚度	30μm	
颜色	红色、黄色、绿色、蓝色、红褐色、黑色	储存时间	12个月(阴冷干燥通风处)	
混合比率	1剂型	光泽	光面	

产品特性(物性资料)

附着力	附着力优异。
施工效率	遮盖力、耐候性、耐久性优异。
有光泽	光泽性优异。

使用方法

表面处理	1. 新钢板：基材表面的灰尘、油分等用二甲苯或其他适当的溶剂清除，锈、锻造氧化皮等利用喷砂 Sa2方式清除后，涂抹适当的底漆（速干防锈底漆，KSM-6030 1种）或者按照涂装规格涂底漆后再进行涂装。 2. 新木材：请完全清除灰尘、油分等。必要时请进行砂纸打磨(SANDING)。 3. 修复涂装：完全清除灰尘、油分等，粘附不良或者受损油漆涂膜必须用钢丝刷或者刮刀完全清除，为增强粘附性请用砂纸打磨旧涂膜表面。
涂装方法	1. 在刷子、滚筒、喷涂与无气喷涂方式中任选其一即可。 2. 进行无气喷涂时： - 喷嘴口径 : 0.43 ~ 0.48mm - 喷射压力 : 14.3atm - 喷射角度 : 65° (无气喷涂资料仅供参考，具体情况视涂装条件而定。) 3. 涂装条件：基材表面必须清洁，避免水分凝结，基材表面温度需高于露点 3℃以上，相对湿度必须低于85%以下。
预涂装与后续涂装	1. 预涂装：醇酸树脂类底漆 2. 后续涂装：醇酸树脂面漆
备注	