

ENAMEL

醇酸树脂搪瓷



本品为合成树脂醇酸树脂系涂料，是一种适用于建筑物内外部钢材与木材涂装的面漆涂料。遮盖力优异，涂层牢固，密着性与耐水性良好，可长久保持优雅光泽，涂料触变性优异，保存过程中不易成霜，搅拌后流动性优异，进行涂装施工时无需使用稀释剂。

用途	建筑物内外部木材与钢材面漆
----	---------------

产品特性

油漆型	合成树脂醇酸树脂系涂料 / 面漆			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	4 时间	2 时间	90 分
	硬化干燥	16 时间	8 时间	6 时间
	可重新涂装时间（最少）	30 时间	16 时间	10 时间
稀释剂	DR-306(必要时)	稀释率	1~5%(容积比)	
比重	约 1.1	干涂膜厚度	60μm	
理论涂布量	6~8㎡/ℓ (2次 - 60μm)	储存时间	12个月(阴冷干燥通风处)	
颜色	参考下端备注栏	混合比率	1剂型	
光泽	光面、反光			

产品特性(物性资料)

涂膜属性	遮盖力，密着性、耐水性优异。
施工效率	施工时无需稀释剂可直接涂抹涂料。

使用方法

表面处理	1. 新钢板：基材表面的灰尘、油分等用二甲苯或其他适当的溶剂清除， 锈、锻造氧化皮等利用喷砂 Sa2方式清除后，涂抹适当的底漆（速干防锈底漆，KSM-6030 1种） 或者按照涂装规格涂抹底漆后再进行涂装。 2. 新木材：请完全清除灰尘、油分等。必要时请进行砂纸打磨(SANDING)。 3. 修复涂装：完全清除灰尘、油分等，粘附不良或者受损油漆涂膜必须用钢丝刷或者 刮刀完全清除，为增强粘附性请用砂纸打磨旧涂膜表面。
涂装方法	1. 刷子、滚筒涂装。 2. 涂装时或者涂装后请合理通风避开火源。 3. 1次涂装后重新涂装时请首先将涂膜充分干燥后再进行涂装。 4. 本品保存过程中呈糊状，使用时搅拌呈流动状。 5. 涂装条件：基材表面必须清洁，避免水分凝结，基材表面温度需高于露点3℃以上， 相对湿度必须低于85%以下。
预涂装 与后续涂装	1. 钢材用底漆：DNU-3000 红褐色、5000 红褐色、KSM-6030 1种(1, 2, 3, 4类) 光明丹底漆 木材用底漆：DNP-217组合漆
备注	1. 颜色与光泽 - 光面：白色、象牙白、白绿色、浪漫粉红、象牙色、软木颜色、春绿色、 天蓝、薰衣草色、淡绿色、与幻影蓝、漂亮黄色 - 反光：白色、浅灰色、樱桃色、甜樱桃色