

# NATURAL PUTTY 外部用



本品为采用特殊合成树脂、稳定剂、适当颜料配比制成的外部用腻子，耐水性、耐碱性、耐久性、附着力等优异，便于操作，干燥后强度附着力优异，进行水性面漆涂装时，外观光滑，是一种高强度外部用标准腻子产品。

用途

营业场所/居住小区/公共设施等内部混凝土

## 产品特性

油漆型	特殊乳液水性外部用 / 腻子			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	12 时间	6 时间	2 时间
	硬化干燥	36 时间	24 时间	16 时间
	可重新涂装时间 (最少)	36 时间	24 时间	16 时间
※ 湿涂膜厚度 1mm 为准				
稀释剂	推荐不稀释 (必要时采用自来水)	涂装方法	腻子用施工刀与刮刀	
比重	约 1.70	固体容积比	约 75%	
理论涂布量	1.0~1.2m <sup>2</sup> /Kg	干涂膜厚度	300μm	
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气24小时以上	颜色	乳白色	
光泽	无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5℃~30℃, 湿度80%以下)			

## 产品特性(物性资料)

合理的基材	石膏板、胶合板、砂浆、混凝土、P.C、ALC、石膏板。
特性	干燥涂膜强度，耐水/耐碱性等优异。

## 使用方法

表面处理	1. 将基材充分养生 (新漆喷涂必须养生30日以上) 后, 请完全清除灰尘、污物、油分等。
涂装方法	1. 利用腻子用施工刀与刮刀薄涂涂抹, 进行厚涂装时请分多次进行涂装。 2. 1次涂装的湿涂膜厚度请限制在2mm以内, 待干燥后再进行后续涂装。