

NORUSEAL DNS-7500R

层间接合



本品采用特殊丙烯酸乳液树脂和适当颜料制成，作为一种可增强涂层弹性的水性弹性腻子，耐水性、耐碱性、可操作性与附着性，厚涂层成型性等十分优异。可用滚筒进行涂装，是一种可用于建筑物层间接合与续接浇注工程部分的腻子产品。

用途	层间接合部分，续接浇注部分 建筑物外部，水泥砂浆，混凝土分裂部位的修复用腻子
----	---

产品特性

油漆型	特殊丙烯酸乳液水性外部用 / 弹性腻子		
干燥时间	区分	20℃	备注
	触干	1 时间	涂膜厚度1mm为准
	硬化干燥	24 时间	
	可重新涂装时间（最少）	24 时间	
稀释剂	自来水(稀释率：最大3%，容积比)	涂装方法	用泥浆喷枪、刷子、滚筒
比重	约 1.5	固体容积比	约 58% (重量比: 约 72%)
理论涂布量	0.35~0.45㎡/kg (2~3次)	干涂膜厚度	1mm
	理论涂抹量根据施工方法、涂膜厚度不同可能存在差异。	颜色	微白色
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气24小时以上	面漆涂料	水性外部用 KS M 6010 1种1级
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)		

产品特性(物性资料)

优异的弹性	1剂型水性漆，干燥后涂膜具有弹性，抗裂纹性能优异。
优异的耐水性	具有防裂效果带来防水效果，可用作层间接合用漆。
优秀的施工效率	涂装面光滑不粗糙，涂装外观美观，进行面漆涂装时几乎不会产生光斑现象。

使用方法

表面处理	1. 将基材充分养生（新漆喷涂必须养生30日以上）后，请完全清除灰尘、污物、油分等。 2. 进行修缮时请用刮刀、钢丝刷、打磨机等完全清除老化旧涂膜后再进行涂装。
涂装方法	1. 用泥浆喷枪、滚筒、刷子等将本涂料按干燥涂膜厚度500 μm标准涂抹2~3次。 2. 待干燥后再进行后续涂装。 3. 面漆涂装2~3次，重复涂装间隔在20℃条件下至少24小时以上

