

NORUSEAL 9000

水溶性密封剂高级



NORUSEAL 9000为建筑物外壁龟裂与内壁夹缝填充以及内部隔音密封用产品， 是一种可迅速硬化，具有优异耐久性的水性丙烯酸树脂系1剂型密封剂。

用途	- 建筑物内部石膏板隔扇接合处密封 - 内部各种接合(墙体、顶棚、走廊、窗框)与龟裂处修缮 但,移动频繁部位禁止使用。
----	---

产品特性

油漆型	水性丙烯酸树脂系 (水分干燥硬化)		
干燥时间	区分	23℃	备注
	表面干燥	2 时间以内	23℃, 50% RH
	完全硬化时间	2~3 周	
比重	约 1.55	包装单位	300ml 墨盒
硬度(Shore A)	25~35	抗拉强度	1.0~1.2N/m ² (ASTM D 412)
伸张率	200% (ASTM D 412)		
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)		

产品特性(物性资料)

优秀的施工效率	1剂型水性涂料，施工效率优异。
水溶性、低毒性	几乎不含有害重金属的水性产品。
商用性优异	可在密封剂涂膜上涂装水性涂料。

使用方法

被覆材料表面准备	1. 基材充分养生（新基材养生30以上）后，请将灰尘、污物、油分、研磨残留物等清除干净。 2. 受污染部分请用抹布等进行擦洗。此时沾有溶剂的表面必须清除干净。 请不要用洗涤剂或者水进行清洗。
插入泡沫棒	1. 请使用聚乙烯等不吸水材质。 2. 使用时请比接缝宽度宽3~4mm。 3. 插入时插入时请注意不要损伤泡沫棒表面与边缘部位，合理调节密封剂形状系数(长度/宽度)。 4. 受损时泡沫棒会产生发泡现象，敬请注意。
遮蔽施工	1. 为防止施工部位周围被污染或者受损，接缝两侧请粘贴遮蔽胶带， 请采用清除后不会留下粘附剂的产品。 2. 仅限在当日施工部位粘贴遮蔽胶带。
底涂料处理	1. 采用产品前请务必通过粘附性测试确认被覆面的粘附性后再使用。 2. 为了促进被覆面和密封剂间的粘附性请用刷子均匀涂抹底漆。
涂装方法	1. 涂抹底漆经过指定干燥时间后必须尽快填充密封剂。 2. 从接合交叉部位或者棱角处开始填充，不得产生空隙或者气泡， 充分填充每个角落，收尾施工必须避开交叉部与角落部位。