

纯&水 墙纸用涂料



纯&水抗菌墙纸用漆采用结构致密的特殊乳液树脂和颜料作为主剂，可轻松清除污染物质，散发隐约乳白色光芒(Egg-Shell)，外观优雅，是一种高功能性内部用水性涂料。在涂装与干燥过程中会不会产生异味，拥有抗霉与抗菌功能的高级墙纸用漆。

用途	单元楼、商户、学校、医院、商务楼等装修用silk，墙纸修复与混凝土处理用
----	--------------------------------------

产品特性

油漆型	丙烯酸乳液水性内部用 / 面漆			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	硬化干燥	3 时间	2 时间	1 时间
	可重新涂装时间（最少）	4 时间	3 时间	2 时间
稀释剂	自 来水 (稀释率：最大10%，容积比)		涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比重	约 1.3 (白色为准)		固体容积比	36.5% (白色为准)
理论涂布量	5~7m ² /ℓ/2次		干涂膜厚度	60μm (推荐2次涂装)
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气3小时以上		颜色	白色、其他颜色
光泽	半光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

优异的耐污染性	涂膜结构致密，散发隐约乳白光芒（Egg-Shell），可轻松清除污染物质。
优异的抗菌性	采用有害性少的无机抗菌剂，抗菌性与抗霉变性优异。
优越的环保性	LOW VOC, 有害重金属FREE、环境标志认证产品。

使用方法

表面处理	- 撕裂或粘附不良部位利用墙纸粘合剂进行保养施工，不得留下裂纹。 - 由于Crayon、彩色铅笔等儿童乱涂和手摸痕迹被沾污时，利用中性洗涤剂稀释液和软布清除污染物后擦拭表面即可。 - 发霉部位利用Lax或者除霉剂清除霉菌后，用抹布等清洗擦拭，必须待完全干燥后方可进行涂装。 - 在混凝土与普通水性旧涂膜上进行过涂装时，与一般水性漆表面处理方式相同。
涂装方法	- 底漆 - 表面处理结束后，使用纯&水Gesso，最多按100%以内比率用水稀释，然后用滚筒或者刷子按30μm左右厚度进行1次涂装。 - 面漆 - 底漆涂装后在20℃条件下，至少经过3小时以上后，用刷子、滚筒或者采用喷涂方式将本涂料按干燥涂膜60μm左右标准涂装2次。 - 必要时按最高20%比率用水进行稀释涂装。 - 进行2次面漆涂装时，重新涂装间隔第1次面漆涂装后，20℃条件下，至少经过3小时以上。