YEGREENA VINTAGE FLOORING 底漆

YEGREENA VINTAGE FLOORING 底漆是一种采用功能性MONOMER的水性共聚丙烯酸YEGREENA VINTAGE FLOORING专用透明底漆。 因此本品没有溶剂异味，适用于内部、地下室等。 本品可增强与后续涂料之间的附着性、耐久性、耐碱性、耐候性，防止白化现象与加固基材表面强度等。

用途	营业场所与居住小区等要求装饰的内部地板用(YEGREENA VINTAGE FLOORING专用底漆)

产品特性

油漆型	丙烯酸乳液 (2剂型)

干燥时间

区分	5℃	20℃	30℃
触干	30 分	20 分	10 分
硬化干燥	8 时间	5 时间	4 时间
可进行后续涂装所需时间(最少)	8 时间	5 时间	4 时间
可进行后续涂装所需时间(最长)	7 日	4 日	3 日
可使用时间	60 分	30 分	20 分

上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。

稀释剂	清水	稀释率	▷第1次 400% ▷第2次 300%
比重	约 1.03		
理论涂布量	0.15 kg/㎡ (50 ㎛ 为准)	固体容积比	35±3 %
颜色	乳白色	干涂膜厚度	50 ㎛
混合比	1剂型	光泽	有光
储存时间	12个月	包装单位	4 kg

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度 : 40℃以下，相对湿度: 80%以下, 少高于露点温度3℃以上 2. 混凝土含水率：6%以下
涂装方法	1. 表面处理 **2. YEGREENA Vintage地板用底漆** **① 原则上需进行2次底漆涂装，第1次涂装时用清水400%稀释后（底漆：水=1:4）充分搅拌后，利用浇水壶从地板棱角部位开始进行施工。 进行第1次涂装时需将底漆涂抹均匀，防止内部空隙中产生气泡。** **② 第2次涂装时，300%稀释(底漆 : 水 = 1 : 3)将重点放在不到位的部分实施施工，用滚筒或者PP扫帚进行整体薄涂装，防止凝结。 施工后请使用滚筒或者PP扫帚展平基材表面。 形成被膜后，地面与中漆间的表面积减少，反而会降低中漆材料的附着性。** 3. YEGREENA Vintage 地板用 4. CLEANPOXY 透明底漆，CLEANPOXY(W) 底漆 5. YEGREENA Vintage 透明中面漆