

DHDC-9600

防静电用环氧面漆



本品为用于要求防静电性能，即要求高清洁环境的精密工业领域天花板、墙体与地板等处的防静电环氧涂料。特别是耐磨损性、附着性、耐水性与耐化学药品性等优异，适合用作新涂装与修复用漆。

用途	需要抗静电效果的钢材面漆与混凝土
----	------------------

产品特性

油漆型	环氧 / 面漆(2剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	2 时间	1 时间	40 分
	硬化干燥	24 时间	10 时间	8 时间
	可进行后续涂装所需时间（最少）	32 时间	24 时间	18 时间
	可进行后续涂装所需时间（最长）	2 个月	1 个月	15 日
	成熟时间	1 时间	30 分	20 分
	可使用时间	16 时间	12 时间	8 时间
稀释剂	DR-100	稀释率	▷ 容积比：5% 以下	
比重	约 1.2			
理论涂布量	10.5 m ² /ℓ (1回 - 40μm)	固体容积比	约 42±1%	
颜色	白色，其他颜色(限制的)	干涂膜厚度	1回由40μm厚度2次涂装	
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=2/1(重量比)	燃点	最少 24℃	
光泽	半光以下	储存时间	12 个月(阴冷干燥通风处)	

产品特性(物性资料)

表面阻抗	10 ⁴ 5 Ω ~ 10 ⁹ Ω (温度：20±1℃, 干燥涂膜厚度：80μm(2次))
优越的涂膜属性	产品适用于精密工业领域，耐磨损性、附着性、耐水性与耐化学药品性等优异。

使用方法

表面处理	1. 请完全清除被涂面的氧化皮、油分、水分、沙子、灰尘及其他异物。 2. 请充分干燥被涂面。 3. 底漆涂装后请用打磨机清除生锈部位等，用本涂料进行部分涂装后再进行正式涂装。
涂装方法	1. 刷子、滚筒、无气喷涂涂装中任选其一即可。 2. 进行无气喷涂时： - 喷管口径：0.015"~0.019" - 喷射压力：2500 P.S.I 以上(176kg/cm ²) - 用过的涂装工具请立即采用专用稀释剂清洗后保管。
预涂装与后续涂装	1. 预涂装：环氧系 - 钢材：DHDC-0690, 混凝土：DNY-200
备注	1. 涂装完成后在20℃条件下干燥15日后可完全发挥性能。 2. 为了获得理想的阻抗值最好采用无气喷涂方式。 3. 利用刷子、滚筒进行施工时可能会导致阻抗值不均匀或者异色现象。 4. 经混凝土补强剂处理的表面请事先确认附着性后再进行涂装。 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上再进行涂装。