

YEGREENA STONE EVER 底漆



YEGREENA STONE EVER 底漆采用高档的丙烯酸乳液树脂与耐候性优异的颜料为主体的涂料，耐碱性，耐水性，耐候性耐洗涤性优秀的水性涂料。

用途

混凝土与砂浆面等建筑物内外壁用涂料
单元楼, 大厦及写字楼等的特殊部位 (底层部, 脚柱, 顶盖) 等

产品特性

油漆型	水溶性个丙烯酸乳液			
干燥时间	区分	5°C	20°C	30°C
	触干	1 时间	30 分	20 分
	硬化干燥	2 时间	1 时间	40 分
	可重新涂装时间 (最少)	6 时间	4 时间	2 时间
	可进行后续涂装所需时间		4小时以上	
稀释剂	自来水(稀释率: 最大10%, 容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
理论涂布量	0.15~0.2 kg/m ²	颜色	订购颜色	
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

优越的涂膜属性	耐碱性、耐洗涤性、耐水性、耐候性与耐久性等优异。
---------	--------------------------

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">1. 基材必须充分养生。(20°C标准, 养生30日以上)2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。3. 基材合理pH值必须为9以下, 含水率6%以下。4. 基材面的夹缝或者沟槽用外部用水性PUTTY填充, 进行表面处理后进行涂装。
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">1. 底漆<ol style="list-style-type: none">① 使用不合适的底漆时可能会发生附着不良现象, 故而必须使用本公司指定涂料, 调色时也要使用水性调色剂。2. 中底漆<ol style="list-style-type: none">① 用专用喷枪进行涂装, 依照花纹, 喷嘴口径调整至3~8mm, 喷射压力调整至3~5kgf/cm², 依照涂装方法会发生颜色与纹路形态3. 中面漆<ol style="list-style-type: none">① 用专用喷枪或押送式(押送杯, 押送槽, 压力调整机)喷涂体系进行涂装。② 喷涂时, 压力增加的话, 易发生涂料粒子的破坏现象, 而必须用低压喷涂涂装系统进行涂装。③ 进行喷涂涂装时与涂装面呈直角, 角落与棱角部位用宽面进行涂装。4. 面漆<ol style="list-style-type: none">① 待中漆完全干燥后进行涂装, 使用不合适的面漆时可能会发生外观不良现象, 故而先必须把YEGREENA STONE EVER 透明面漆一次涂布后, 需至少养生24小时以上。