

YEGREENA STONE EVER 中底漆



YEGREENA STONE EVER中面漆是由亚克力系列的空中合体作为粘合剂的涂料，YEGREENA STONE EVER涂装时，可呈现压花图案。增加底漆与中面漆之间的附着力，而提高实际石材的立体感，体现更加真实的石材模式。强化附着力，透气性和耐候性，可自由形成花纹，是与其他收尾材料协调性强的中漆纹路形态形成材料。

用途

混凝土与砂浆面等建筑物内外壁用涂料
单元楼, 大厦及写字楼等的特殊部位 (底层部, 脚柱, 顶盖) 等

产品特性

油漆型	水溶性个数丙烯酸乳液			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	可重新涂装时间		24 时间	
	可进行后续涂装所需时间		24 时间	
稀释剂	自来水(稀释率：最大15%)		涂装方法	喷涂(泥浆喷枪)
比重	约 1.4~1.6		颜色	订购颜色
理论涂布量	1.0~1.4 kg/m² (依照花纹形态，可调整涂料量)			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

施工效率	可形成有立体感的花纹。
环保性	涂装时几乎不产生有机溶剂异味，施工环境舒适。

使用方法

表面处理	- 基材必须充分养生。(20℃标准，养生30日以上) - 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。 - 基材合理pH值必须为9以下，含水率6%以下。 - 基材面的夹缝或者沟槽用外部用水性PUTTY填充，进行表面处理后进行涂装。
涂装方法	- 一开始涂装就连续施工。 - 从壁面的角落到壁角方向进行涂装。 - 用专用喷枪进行涂装，依照花纹，喷嘴口径调整至3~8mm，喷射压力调整至3~5kgf/cm²。 - 依照喷涂方法，可发生颜色与花纹形态的差异，而先进行实验涂装后进行施工。 - 不得已停止工作时，必须注意未发生接口。 - 到完全干燥前，从污染物质，天气等外部损伤保护涂膜。 - 必须用指定底漆。(YEGREENA STONE EVER 底漆)。