

SOON&SOO WOOD FLOOR



※ 根据室内空气质量管理法的规定，本产品可使用为多重利用设备及100~499户共同住宅室内的产品。

本涂料由特殊亚克力树脂与聚氨酯树脂组成的，涂膜坚固，具有优秀的耐久性，耐摩擦性和耐水性的清漆。特意对于木材附着性优异，适应在内部木材面及体育馆的木材地板上可涂装的高功能性的水性涂料。

用途	室内体育馆的木材地板，建筑物的内部木材及家具
----	------------------------

产品特性

油漆型	丙烯酸 / 聚氨酯			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	硬化干燥	3~4 时间	2~3 时间	1~2 时间
	可重新涂装时间（最少）		2 时间	
稀释剂	自来水(稀释率：最大5%，容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 1.0±0.1	固体容积比	约 32%	
理论涂布量	8~10㎡/ℓ/1次	干涂膜厚度	30μm~40μm (推荐2次涂装)	
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气2小时以上	颜色	透明	
光泽	无光、光面、反光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

美丽的外观	外观美丽，带来光滑木材面质感。
涂膜属性	耐刮擦性、耐水性、耐久性优异
环保性	进行室内涂装时几乎不会产生异味。

使用方法

表面处理	- 基材表面的粗糙部位请利用#180~320砂纸按纹理打磨平滑。 - 请清除基材表面油脂，污染物与研磨粉并完全干燥。 - 请完全干燥湿木头，清除霉菌后再进行涂装。
涂装方法	- 底漆 - 先把指定底漆SOON&SOO WOOD FLOOR底漆一次涂布后，完全干燥时请利用#220~320砂纸按纹理打磨平滑。 - 面漆 - 先把指定底漆SOON&SOO WOOD FLOOR底漆一次涂布后，两个小时干燥后再涂装。1次涂装请不要涂膜过厚。(容易产生气泡) - 如果重新涂装时间较短，涂装后干燥过程中容易产生气泡。 - 涂装时，如底材，产品，气温的温度不到10度时，易发生被涂膜弱或开裂等问题，而无法充分发挥物性，请避免涂装作