

YEGREENA VINTAGE FLOORING 中漆



YEGREENA VINTAGE FLOORING是无机质混凝土系SELF LEVELING系列的地坪漆。压缩强度，抗弯强度，附着强度高，有动性及流平性，工作性优秀的地坪漆。而是VOC(挥发性有机化学物)几乎没有的地坪漆。

用途

营业场所与居住小区等要求装饰的内部地板用

产品特性

油漆型	亚克力无机质混凝土系 (2剂型)			
干燥时间	区分	10°C	20°C	30°C
	可步行干燥	36 时间	24 时间	16 时间
	追加涂装	72 时间	48 时间	24 时间
上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。				
稀释剂	清水	稀释率	无稀释 (斑纹形成时用水由喷雾形态喷为0.1%以内，重量比)	
比重	约 1.8			
理论涂布量	5.4 kg/m ² (3 mm 为准)	干涂膜厚度	3 mm	
颜色	灰色，青色，绿色	混合比	2剂型	
储存时间	6个月	包装单位	粉末 20 kg, 液体 4 kg	

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">1. 混凝土在气温21°C，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。
涂装条件	<ol style="list-style-type: none">1. 大气温度: 5~35°C, 表面温度: 40°C以下, 相对湿度: 80%以下2. 混凝土含水率: 6%以下3. 底面(表面)温度: 至少高于露点温度3°C以上
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">1. 表面处理2. YEGREENA VINTAGE FLOORING底漆 (第1次: 由清水 400% 稀释, 第2次: 由清水 300% 稀释)3. YEGREENA VINTAGE FLOORING<ol style="list-style-type: none">① 中漆混合: 在容器中投入液漆后投入适量粉末进行第1次混合后, 投入所有剩下的粉末, 用电动搅拌机搅拌3分钟以上。② 中漆涂装: 表面倾斜度较大或者凹凸处较多容易产生气泡时, 建议进行第1次刮研后 (0.5~1 mm)干燥1日以上。此后涂装YEGREENA VINTAGE底漆(300%稀释)干燥3~4小时后再进行正式施工(2~2.5mm)。(无底漆进行正式涂装时极易产生气泡。)<ul style="list-style-type: none">· 进行正式涂装后, 凹凸部分用刮刀等处理后用环氧底漆等, 首先进行涂装防止产生针孔。· 请注意重叠部位连接时间不要超过20分钟以上, 超过30分钟以上时材料受压(泥瓦刀施工、销钉辊施工、震动等)表面可能留下痕迹。<ul style="list-style-type: none">· 利用齿刮刀、耙子、泥瓦刀等均匀涂装, 用泥瓦刀抹出自然图案。(必要时在距离表面高1~2m处少量喷水后施工。)· 风大或者温度较高时易产生裂纹, 请树立对策。· 如果涂装小于推荐涂膜厚度容易导致强度、附着不良与针孔等问题。4. CLEANPOXY 透明底漆, CLEANPOXY(W) 底漆5. YEGREENA VINTAGE 透明中面漆