YEGREENA COLOR FLOOR 面漆

本品为采用无溶剂型环氧树脂和变性胺等作为主体制成的2剂型无溶剂环氧透明涂料，干燥涂层的硬度、附着性、耐久力、耐化学药品性、防尘性等十分优异。特别是较之于CLEANPOXY LINING透明涂料耐黄变性优异。平滑性卓越，涂装后外观美观，本涂料涂布前添加装饰则效果更佳。

用途	混凝土面环氧地坪漆 (为透明中面漆赋予装饰效果)

产品特性

油漆型	变性环氧 / 变性胺 (2剂型)

干燥时间

区分	5℃	20℃	30℃
触干	10 时间	5 时间	3 时间
硬化干燥	48 时间	24 时间	18 时间
可进行后续涂装所需时间(最少)	72 时间	48 时间	24 时间
可进行后续涂装所需时间(最长)	9 日	4 日	3 日
可使用时间	60 分	30 分	15 分

上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。

超过最长后续涂装时间后涂膜可能会出现粘附不良，请进行合理表面处理与确认粘附性后再进行涂装。

稀释剂	无	比重	约 1.09
理论涂布量	3.4 kg/㎡ (3.0 ㎜ 为准)	固体容积比	96±3 %
颜色	透明 (混合物)	干涂膜厚度	2~3 ㎜
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=3/1(重量比)	光泽	有光
储存时间	12个月	包装单位	16L (混合物)

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃,表面温度: 40℃以下,相对湿度: 80%以下, PH: 7~9, 含水率：6%以下 2. 由于环氧衬里透明涂料的特性，涂装面颜色过于鲜艳时伴随时间推移可能会出现颜色差异。 3. 长时间暴露于阳光照射下或者室内照明等出现黄变现象的程度可能存在差异。 4. 使用稀释剂时超出推荐用量越多则出现干燥延迟，硬度降低，白化现象，划痕等的概率越高。
涂装方法	1. 裂纹或者龟裂部位，墙面和地板面接合部位进行底漆涂装后请使用环氧腻子进行加固。 3. 进行薄膜（2mm以下-1次）涂装时，容易产生CRETERING等问题，敬请注意。 适当的施工规格 ▷底漆 : CLEANPOXY 透明底漆, CLEANPOXY 渗透性底漆 DNY-200 ▷面漆 : 环氧有色涂料(必要时)