

DENSIL有无机复合

阻燃透明面漆



本涂料为采用高分子有机树脂和无机硅酸盐树脂作为主体的2剂型透明涂料，干燥涂层硬度、附着性、耐久性、耐磨损性、耐刮擦、防尘性等优异。特别是较之于现有环氧型涂料耐黄变性优异，平滑性卓越，涂装后外观美观。

用途

混凝土地板用防震地板材(透明涂料带来装修效果)

产品特性

油漆型	环氧硅酸盐 / 变性胺 (2剂型)			
干燥时间	区分	5°C	20°C	30°C
	触干	4 时间	2 时间	1 时间
	硬化干燥	30 时间	12 时间	6 时间
	可使用时间	3 时间	1 时间	30 分
上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。				
超过最长后续涂装时间后涂膜可能会出现粘附不良，请进行合理表面处理与确认粘附性后再进行涂装。				
稀释剂	无	稀释率	▷ 无稀释	
比重	约 1.04 (透明)			
理论涂布量	0.1 kg/m ² (10 m ² /ℓ)	固体容积比	52±3 %	
颜色	透明	干涂膜厚度	50 μm	
混合比	主剂/硬化剂=3.5/1(重量比)	光泽	有光	
储存时间	12个月	包装单位	16L (混合物)	

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">混凝土在气温21°C，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。
涂装条件	<ol style="list-style-type: none">大气温度: 5~35°C, 表面温度: 40°C以下, 相对湿度: 80%以下暴露于户外时, 由于环氧涂料的特性, 可能会发生变色和粉化现象, 敬请注意。用Densil有无机混合_阻燃透明面漆进行涂装后必须用打磨与进行表面处理后方可重新涂装。
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">裂纹或者龟裂部位, 墙面和地板面接合部位进行底漆涂装后请使用环氧腻子进行加固。均匀混合主剂、硬化剂后, 用滚筒等将基材表面涂膜平滑。在主剂中放入硬化剂, 用动力搅拌机均匀混合3~5分钟左右左右。 <p>适当的施工规格</p> <ul style="list-style-type: none">▷ 底漆: CLEANPOXY 底漆透明, CLEANPOXY 渗透性底漆 DNY-200▷ 中漆: 环氧系有色涂料(必要时)▷ 面漆: DENSIL有无机复合_阻燃透明面漆